

**الجزء الأول: الدهانات ذات الأساس المائي – السيلر**

الصفحة

م اسم المنتج

.....	١ - أر تي لامع
.....	٢ - التراشاين لامع
.....	٣ - أترا شاين نصف لامع
.....	٤ - أر تي نصف لامع
.....	٥ - أترا شاين إيجش
.....	٦ - أر تي إيجش
.....	٧ - أر تي مط +
.....	٨ - أكربليك مط 707
.....	٩ - أر تي مط
.....	١٠ - سوبر فينيش 606
.....	١١ - توب فينيش
.....	١٢ - سوبر كوت
.....	١٣ - ميكرو بلاست
.....	١٤ - ورنيش مائي
.....	١٥ - ستوب سيلر
.....	١٦ - كوهي سيلر

**الجزء الثاني : المعجون**

.....	١٧ - معجون اكربليك 909
.....	٨ - معجون ستيل
.....	١٩ - دلتا الفاخر
.....	٢٠ - دلتا ليف 25
.....	٢١ - دولفين
.....	٢٢ - دلتا لبيت 25
.....	٢٣ - ستار دلتا
.....	٢٤ - سوبر ليف
.....	٢٥ - اكربيتون 2030
.....	٢٦ - ستوك 7000

**الجزء الثالث : دهانات ذات اساس زيتي**

.....	٢٨ - لكيه لامع ابيض
.....	٢٩ - لكيه مط ابيض
.....	٣٠ - لكيه مط عسلي
.....	٣١ - جليز

**الجزء الرابع: الدهانات الديكورية**

.....	٣٢ - اماراتو
.....	٣٣ - قطيفة
.....	٣٤ - ساتن
.....	٣٥ - سكوبر
.....	٣٦ - فيلفيت

**الجزء الرابع: الدهانات الديكورية**

.....	٣٧ - فانتازيا
.....	٣٨ - فيرانتشي ريفليزي
.....	٣٩ - كراكليه
.....	٤٠ - أنتيكو بيرلاتو
.....	٤١ - مارمو ستوكو
.....	٤٢ - روشان بانيللو
.....	٤٣ - روستيكو
.....	٤٤ - سيادورو
.....	٤٥ - فلور
.....	٤٦ - فيليكس
.....	٤٧ - خيال
.....	٤٨ - زولاكوت


**أرتي لامع**

دهان مائي	التصنيف	EP00101LAR1	كود المنتج
دهان عالي الجودة	الجودة		

**وصف المنتج**

أرتي لامع هو دهان بلاستيك مائي عالي الجودة ذو أساس اكريليك يعطي مظهر نهائي رائع مناسب للتشطيبات الراقية. التركيبة المتقدمة لمنتج أرتي لامع تجعله مناسباً تماماً للتشطيبات الخارجية. ويستخدم أيضاً للتشطيبات الداخلية معطياً مظهر لامع وجذاب. يمتاز المنتج بقدرة عالية على مقاومة العوامل الجوية القوية مثل الأشعة فوق بنفسجية وأشعة الشمس المباشرة وغيرها.. كما يعطي الدهان طبقة نهائية مقاومة لنمو الفطريات والبكتيريا. صممت تركيبة هذا المنتج من دلتا كاستيلو لتعطي سطحاً مقاوماً لالتصاق الاتربة. يمكن دهانه على جميع أنواع الاسطح الاسمنتية والخرسانية وغيرها بعد تأسيسها بالسيلاز والمعاجين والبطنات اللازمة. مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم 1539 / 2008

**المواصفات الفنية للمنتج**

لامع	المظهر النهائي
متوفر باللون الأبيض وأساسات التلوين بالكمبيوتر ( A, B, C ) (أكثر من 2000 لون حسب نظام دلتا كاستيلو للتلوين بالكمبيوتر)	اللون
3 سم / سم <sup>3</sup> للون الأبيض 0.05±1.28	الكثافة
عند درجة حرارة 25° للون الأبيض 2±120	اللزوجة Ku
2±53%	المحتوى الصلب بالكجم %
حتى 40000 دورة على جهاز الغسيل	قابلية الغسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)
الماء	المذيب التخفيف
جفاف الوجه اللول للمس 30 دقيقة جفاف الوجه الثاني للمس 2 – 4 ساعة جفاف نهائي 24 ساعة	زمن الجفاف عند 25° ورطوبة 50%

**تعليمات الاستخدام**

- يجب مراعاة ان يكون السطح المراد دهانه نظيفاً وخالي من الشحومات والزيوت والاتربة والأجزاء الغير متماسكة.
- في حالة دهان الأسطح القديمة او المدهونة سابقاً يجب إزالة الأجزاء الغير متماسكة أو الجيرية قبل البدء في الدهان.
- يفضل دهان وجه واحد من أرتي كوارتر سيلر لضمان عدم وجود اي اجزاء غير متماسكة كما انه يساعد على قوة الالتصاق وزيادة الفرد وسهولة الإستخدام.
- يتم دهان وجه واحد كبطانة من أرتي مط (يفضل دهانه بنفس لون الوجه الاخير)
- يخفف الوجه الاول من من أرتي + بعد تقليب المنتج قليلاً جيداً بنسبة لا تزيد عن 10%.
- يراعي ان يكون الفارق الزمني بين الوجهين لا يقل عن 6 ساعات وكلما زاد عن ذلك كان افضل .
- أدوات التطبيق: يتم تطبيق المنتج على الاسطح باستخدام الرولة أو الفرشاة او مسدس الرش.
- معدل الفرد النظري : 8 – 10م<sup>2</sup> / 1كجم يعتمد هذا المعدل على نوع السطح من حيث التجهيز والمسامية ودرجة تخفيف المنتج وسمك طبقة الدهان
- العبوات : جالون 2.25 لتر – بستلة 9 لتر للون الأبيض.
- اساسات التلوين بالكمبيوتر : يتوافر منه اساسات تلوين بالكمبيوتر A, B, C
- الصلاحية : عامان من تاريخ الانتاج.
- للحصول على المنتج سليم خلال هذه الفترة يجب أن يكون التخزين في العبوات الأصلية محكمة الغلق في مكان بارد جاف ذو تهوية جيدة وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .

## التراشين لامع



دهان مائي	التصنيف	EP00101LU1	كود المنتج
دهان عالي الجودة	الجودة		

## وصف المنتج

التراشين جلوس دهان بلاستيك مائي عالي الجودة ذو أساس اكريليك يعطي مظهر نهائي رائع مناسب للتشطيبات الراقية. للاستخدام الداخلي والخارجي يعطي طبقة مرنة ومقاومة للغسيل بالماء والعوامل الجوية كالرطوبة والأشعة فوق بنفسجية وأشعة الشمس المباشرة وغيرها. يعطي سطح مقاوم لالتصاق الأتربة والانساج. يمكن دهانه على جميع أنواع الاسطح الاسمنتية والخرسانية وغيرها بعد تأسيسها بالسيلا والمعاجين والبطانات اللازمة. • مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم 2008/ 1539

## المواصفات الفنية للمنتج

المظهر النهائي	لامع
اللون	متوفر باللون الأبيض وأساسات التلوين بالكمبيوتر ( A, B, C ) (أكثر من 2000 لون حسب نظام دلتا كاستيلو للتلوين بالكمبيوتر)
الكثافة	جم / سم <sup>3</sup> لون الأبيض 0.05±1.28
اللزوجة Ku	عند درجة حرارة 25° ل لون الأبيض 2±120
المحتوى الصلب بالكم %	2±53%
قابلية الغسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)	حتى 40000 دورة على جهاز الغسيل
المذيب التخفيف	الماء
زمن الجفاف عند 25م° ورطوبة 50%	جفاف الوجه الاول للمس 30 دقيقة جفاف الوجه الثاني للمس 2 – 4 ساعة جفاف نهائي 24 ساعة

## تعليمات الاستخدام

- يجب مراعاة ان يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافاً وخالي من الشحومات والزيوت والأتربة والأجزاء الغير متماسكة.
- في حالة دهان الأسطح القديمة او المدهونة سابقا يجب إزالة الأجزاء الغير متماسكة أو الجيرية قبل البدء في الدهان.
- يفضل دهان وجه واحد من ستوب سيلر لضمان عدم وجود اي اجزاء غير متماسكة كما انه يساعد على قوة الالتصاق وزيادة الفرد وسهولة الإستخدام.
- يتم دهان وجه واحد كبطانة من دلتا اكريلك 707 أرني مط (يفضل دهانه بنفس لون الوجه الاخير)
- يخفف الوجه الاول من من ألتراشين لامع بعد تقليب المنتج قليلاً جيداً بنسبة لا تزيد عن 10%.
- يراعي ان يكون الفارق الزمني بين الوجهين لا يقل عن 6 ساعات وكلما زاد عن ذلك كان افضل .
- أدوات التطبيق: يتم تطبيق المنتج علي الاسطح باستخدام الرولة أو الفرشاة او مسدس الرش
- معدل الفرد النظري : 8 – 10م<sup>2</sup>/كجم يعتمد هذا المعدل على نوع السطح من حيث التجهيز والمسامية ودرجة تخفيف المنتج وسمك طبقة الدهان
- العبوات : جالون 2.25 لتر – بستلة 9 لتر ل لون الأبيض.
- اساسات التلوين بالكمبيوتر : يتوافر منه اساسات تلوين بالكمبيوتر A, B, C
- الصلاحية : عامان من تاريخ الإنتاج.
- للحصول على المنتج سليم خلال هذه الفترة يجب أن يكون التخزين في العبوات الأصلية محكمة الغلق في مكان بارد جاف ذو تهوية جيدة وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة .


**التراشاين نصف لامع**

دهان مائي	التصنيف	EP00101LU2	كود المنتج
دهان عالي الجودة	الجودة		

**وصف المنتج**

التراشاين نصف لامع هو دهان بلاستيك مائي عالي الجودة ذو أساس اكريليك يعطي مظهر نهائي رائع مناسب للتشطيبات الراقية. للاستخدام الداخلي والخارجي يعطي طبقة مرنة ومقاومة للغسيل بالماء والعوامل الجوية كالرطوبة والأشعة فوق بنفسجية وأشعة الشمس المباشرة وغيرها. يعطي سطح مقاوم لالتصاق الأتربة والانساج. يمكن دهانه على جميع أنواع الاسطح الاسمنتية والخرسانية وغيرها بعد تأسيسها بالسيار والمعاجين والبطانات اللازمة.

• مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم 1539 / 2008

**المواصفات الفنية للمنتج**

نصف لامع	المظهر النهائي
متوفر باللون الأبيض وأساسات التلوين بالكمبيوتر ( A, B, C ) (أكثر من 2000 لون حسب نظام دلتا كاستيلو للتلوين بالكمبيوتر)	اللون
جم / سم <sup>3</sup> لون الأبيض 0.05±1.3	الكثافة
عند درجة حرارة 25° لون الأبيض 2±120	اللزوجة Ku
2±56%	المحتوى الصلب بالجم %
حتى 25000 دورة على جهاز الغسيل	قابلية الغسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)
الماء	المذيب التخفيف
جفاف الوجه الاول للمس 30 دقيقة جفاف الوجه الثاني للمس 2 – 4 ساعة جفاف نهائي 24 ساعة	زمن الجفاف عند 25م، ورطوبة 50%

**تعليمات الاستخدام**

- يجب مراعاة ان يكون السطح المراد دهانه نظيفاً وجافاً وخالي من الشحومات والزيوت والأتربة والأجزاء الغير متماسكة.
- في حالة دهان الأسطح القديمة او المدهونة سابقاً يجب إزالة الأجزاء الغير متماسكة أو الجيرية قبل البدء في الدهان.
- يفضل دهان وجه واحد من ستوب سيلر لضمان عدم وجود اي اجزاء غير متماسكة كما انه يساعد على قوة الالتصاق وزيادة الفرد وسهولة الإستخدام.
- يتم دهان وجه واحد كبطانة من دلتا اكريلك 707 مط (يفضل دهانه بنفس لون الوجه الاخير)
- يخفف الوجه الاول من من الترشاين نصف لامع بعد تقليب المنتج قليلاً جيداً بنسبة لا تزيد عن 10%.
- يراعي ان يكون الفارق الزمني بين الوجهين لا يقل عن 6 ساعات وكلما زاد عن ذلك كان افضل .
- أدوات التطبيق: يتم تطبيق المنتج على الاسطح باستخدام الرولة أو الفرشاة او مسدس الرش.
- معدل الفرد النظري : 8 – 10م<sup>2</sup>/كجم
- يعتمد هذا المعدل على نوع السطح من حيث التجهيز والمسامية ودرجة تخفيف المنتج وسمك طبقة الدهان
- العبوات : جالون 2.25 لتر – بستلة 9 لتر لون الأبيض.
- اساسات التلوين بالكمبيوتر : يتوافر منه اساسات تلوين بالكمبيوتر A, B, C
- الصلاحية : 18 شهر من تاريخ الانتاج.
- للحصول على المنتج سليم خلال هذه الفترة يجب أن يكون التخزين في العبوات الأتلية محكمة الغلق في مكان بارد جاف ذو تهوية جيدة وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .



## أرتي نصف لامع

دهان مائي	التنظيف		كود المنتج
دهان عالي الجودة	الجودة		

## وصف المنتج

أرتي نصف لامع هو دهان بلاستيك مائي عالي الجودة ذو أساس اكريليك يعطي مظهر نهائي رائع مناسب للتشطيبات الراقية. للاستخدام الداخلي والخارجي يعطي طبقة مرنة ومقاومة للغسيل بالماء والعوامل الجوية كالرطوبة والأشعة فوق بنفسجية وأشعة الشمس المباشرة وغيرها. يعطي سطح مقاوم لالتصاق الأتربة والانساج. يمكن دهانه على جميع أنواع الاسطح الاسمنتية والخرسانية وغيرها بعد تأسيسها بالسيلاز والمعاجين والبطنات اللازمة.

• مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم 2008 / 1539

## المواصفات الفنية للمنتج

نصف لامع	المظهر النهائي
متوفر باللون الأبيض وأساسات التلوين بالكومبيوتر ( A, B, C ) (أكثر من 2000 لون حسب نظام دلتا كاستيلو للتلوين بالكومبيوتر)	اللون
0.05±1.3 جم / سم <sup>3</sup> لون الأبيض	الكثافة
عند درجة حرارة 25° لون الأبيض 2±120	اللزوجة Ku
2±56%	المحتوى الصلب بالكم %
حتى 25000 دورة على جهاز الغسيل	قابلية الغسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)
الماء	المذيب التخفيف
جفاف الوجه الاول للمس 30 دقيقة جفاف الوجه الثاني للمس 2 – 4 ساعة جفاف نهائي 24 ساعة	زمن الجفاف عند 25م، ورطوبة 50%

## تعليمات الاستخدام

- يجب مراعاة ان يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافاً وخالي من الشحومات والزيوت والأتربة والأجزاء الغير متماسكة.
- في حالة دهان الأسطح القديمة او المدهونة سابقا يجب إزالة الأجزاء الغير متماسكة أو الجيرية قبل البدء في الدهان.
- يفضل دهان وجه واحد من ستوب سير لضمان عدم وجود اي اجزاء غير متماسكة كما انه يساعد على قوة الالتصاق وزيادة الفرد وسهولة الإستخدام.
- يتم دهان وجه واحد كبطانة من أرتي مط+ (يفضل دهانه بنفس لون الوجه الاخير)
- يخفف الوجه الاول من من أرتي نصف لامع بعد تقليب المنتج قليلاً جيداً بنسبة لا تزيد عن 10%.
- يراعي ان يكون الفارق الزمني بين الوجهين لا يقل عن 6 ساعات وكلما زاد عن ذلك كان افضل .
- أدوات التطبيق: يتم تطبيق المنتج على الاسطح باستخدام الرولة أو الفرشاة او مسدس الرش.
- معدل الفرد النظري : 8 – 10م<sup>2</sup>/كجم
- يعتمد هذا المعدل على نوع السطح من حيث التجهيز والمسامية ودرجة تخفيف المنتج وسمك طبقة الدهان
- العبوات : جالون 2.25 لتر – بستلة 9 لتر لون الأبيض.
- اساسات التلوين بالكومبيوتر : يتوافر منه اساسات تلوين بالكومبيوتر A, B, C
- الصلاحية : 18 شهر من تاريخ الانتاج.
- للحصول على المنتج سليم خلال هذه الفترة يجب أن يكون التخزين في العبوات الأصلية محكمة الغلق في مكان بارد جاف ذو تهوية جيدة وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .



## التراشاين ايجشيل

دهان مائي	التصنيف	EP00101LEG	كود المنتج
دهان عالي الجودة	الجودة		

## وصف المنتج

التراشاين ايجشيل هو دهان بلاستيك مائي عالي الجودة ذو أساس اكريليك يعطي مظهر نهائي رائع مناسب للتشطيبات الراقية. للاستخدام الداخلي والخارجي يعطي طبقة مرنة ومقاومة للغسيل بالماء والعوامل الجوية كالرطوبة والأشعة فوق بنفسجية وأشعة الشمس المباشرة وغيرها. يعطي سطح مقاوم للاتساق الأتربة والاتساق. يمكن دهانه على جميع أنواع الأسطح الاسمنتية والخرسانية وغيرها بعد تأسيسها بالسير والمعاجين والبطانات اللازمة. • مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم 2008 / 1539

## المواصفات الفنية للمنتج

المظهر النهائي	ربع لامع
اللون	متوفر باللون الأبيض وأساسات التلوين بالكوميوتر ( A, B, C ) (أكثر من 2000 لون حسب نظام دلتا كاستيلو للتلوين بالكوميوتر)
الكثافة	جم / سم <sup>3</sup> للون الأبيض 0.05±1.3
اللزوجة Ku	عند درجة حرارة 25° للون الأبيض 2±120
المحتوى الصلب بالكم %	2±56%
قابلية الغسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)	حتى 25000 دورة على جهاز الغسيل
المذيب التخفيف	الماء
زمن الجفاف عند 25°م ورطوبة 50%	جفاف الوجه الاول للمس 30 دقيقة جفاف الوجه الثاني للمس 2 – 4 ساعة جفاف نهائي 24 ساعة

## تعليمات الاستخدام

- يجب مراعاة ان يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافاً وخالي من الشحومات والزيوت والأتربة والأجزاء الغير متماسكة.
- في حالة دهان الأسطح القديمة او المدهونة سابقا يجب إزالة الأجزاء الغير متماسكة أو الجيرية قبل البدء في الدهان.
- يفضل دهان وجه واحد من ستوب سير لضمان عدم وجود اي اجزاء غير متماسكة كما انه يساعد على قوة الالتصاق وزيادة الفرد وسهولة الإستخدام.
- يتم دهان وجه واحد كبطانة من دلتا اكريلك 707 مط (يفضل دهانه بنفس لون الوجه الاخير)
- يخفف الوجه الاول من من الترشاين ربع لامع بعد تقليب المنتج قليلاً جيداً بنسبة لا تزيد عن 10%.
- يراعى ان يكون الفارق الزمني بين الوجهين لا يقل عن 6 ساعات وكلما زاد عن ذلك كان افضل .
- أدوات التطبيق: يتم تطبيق المنتج على الاسطح باستخدام الرولة أو الفرشاة أو مسدس الرش.
- معدل الفرد النظري : 8 – 10م<sup>2</sup>/كجم.
- يعتمد هذا المعدل على نوع السطح من حيث التجهيز والمسامية ودرجة تخفيف المنتج وسمك طبقة الدهان
- العبوات : جالون 2.25 لتر – بستلة 9 لتر للون الأبيض.
- اساسات التلوين بالكوميوتر : يتوافر منه اساسات تلوين بالكوميوتر A, B, C
- الصلاحية : 18 شهر من تاريخ الإنتاج.
- للحصول على المنتج سليم خلال هذه الفترة يجب أن يكون التخزين في العبوات الأصلية محكمة الغلق في مكان بارد جاف ذو تهوية جيدة وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .



### أرتي إيجشيل

دهان مائي	التصنيف	كود المنتج
دهان عالي الجودة	الجودة	

### وصف المنتج

التراشاين إيجشيل هو دهان بلاستيك مائي عالي الجودة ذو أساس اكريليك يعطي مظهر نهائي رائع مناسب للتشطيبات الراقية. للاستخدام الداخلي والخارجي يعطي طبقة مرنة ومقاومة للغسيل بالماء والعوامل الجوية كالرطوبة والأشعة فوق بنفسجية وأشعة الشمس المباشرة وغيرها. يعطي سطح مقاوم للاتساق الأثرية والاتساق. يمكن دهانه على جميع أنواع الاسطح الاسمنتية والخرسانية وغيرها بعد تأسيسها بالسيرل والمعاجين والبطانات اللازمة.

• مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم 1539 / 2008

### المواصفات الفنية للمنتج

المظهر النهائي	ربع لدمع
اللون	متوفر باللون الأبيض وأساسات التلوين بالكمبيوتر ( A, B, C ) (أكثر من 2000 لون حسب نظام دلتا كاستيلو للتلوين بالكمبيوتر)
الكثافة	جم / سم <sup>3</sup> لون الأبيض 0.05 ± 1.3
اللزوجة Ku	عند درجة حرارة 25° للون الأبيض 2 ± 120
المحتوى الصلب بالكم %	2 ± 56%
قابلية الغسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)	حتى 25000 دورة على جهاز الغسيل
المذيب التخفيف	الماء
زمن الجفاف عند 25°م ورطوبة 50%	جفاف الوجه الاول للمس 30 دقيقة جفاف الوجه الثاني للمس 2 – 4 ساعة جفاف نهائي 24 ساعة

### تعليمات الاستخدام

- يجب مراعاة ان يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافاً وخالي من الشحومات والزيوت والأتربة والأجزاء الغير متماسكة.
- في حالة دهان الأسطح القديمة او المدهونة سابقا يجب إزالة الأجزاء الغير متماسكة أو الجيرية قبل البدء في الدهان.
- يفضل دهان وجه واحد من ستوب سيرل لضمان عدم وجود اي اجزاء غير متماسكة كما انه يساعد على قوة الالتصاق وزيادة الفرد وسهولة الإستخدام.
- يتم دهان وجه واحد كبطانة من أرتي مط+ (يفضل دهانه بنفس لون الوجه الاخير)
- يخفف الوجه الاول من من أرتي إيجشيل بعد تقليب المنتج تقليباً جيداً بنسبة لا تزيد عن 10%.
- يراعي ان يكون الفارق الزمني بين الوجهين لا يقل عن 6 ساعات وكلما زاد عن ذلك كان افضل.
- أدوات التطبيق: يتم تطبيق المنتج على الاسطح باستخدام الرولة أو الفرشاة أو مسدس الرش.
- معدل الفرد النظري : 8 – 10م<sup>2</sup> / 1كجم. يعتمد هذا المعدل على نوع السطح من حيث التجهيز والمسامية ودرجة تخفيف المنتج وسمك طبقة الدهان
- العبوات : جالون 2.25 لتر – بستلة 9 لتر للون الأبيض.
- اساسات التلوين بالكمبيوتر : يتوافر منه اساسات تلوين بالكمبيوتر A, B, C.
- الصلاحية : 18 شهر من تاريخ الإنتاج.
- للحصول على المنتج سليم خلال هذه الفترة يجب أن يكون التخزين في العبوات الأتلية محكمة الغلق في مكان بارد جاف ذو تهوية جيدة وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .



## أرتي مط +

دهان مائي مطفي	التصنيف	EP00101M07A	كود المنتج
دهان عالي الجودة	الجودة		

## وصف المنتج

أكريلك أرتي مط + هو دهان مائي مط بأساس أكريلك عالي الجودة مما يعطي مظهر نهائي مطفي غير لامع للتشطيبات الداخلية والخارجية. التركيبة الفريدة لمنتج أرتي 707 تجعله ذو تغطية وقوة عالية مع معدلات فرد ممتازة. مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم 2008/ 1539 • منتج ذو اساس مائي صديق للبيئة.

## المواصفات الفنية للمنتج

مطفي	المظهر النهائي
متوفر باللون الأبيض وأساسات التلوين بالكومبيوتر ( A, B, C ) (أكثر من 2000 لون حسب نظام دلتا كاستيلو للتلوين بالكومبيوتر)	اللون
جم / سم <sup>3</sup> لون الأبيض 0.05 ± 1.5	الكثافة
عند درجة حرارة 25 ° ± 120	اللزوجة Ku
2 ± 59	المحتوى الصلب بالكجم %
حتى 5000 دورة على جهاز الفسيل	قابلية الفسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)
الماء	المذيب التخفيف
جفاف الوجه الاول للمس 30 دقيقة جفاف الوجه الثاني للمس 2 – 4 ساعة جفاف نهائي 24 ساعة	زمن الجفاف عند 25م، ورطوبة 50%

## تعليمات الاستخدام

- يجب مراعاة ان يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافاً وخالي من الشحومات والزيوت والأتربة والأجزاء الغير متماسكة.
- في حالة دهان الأسطح القديمة او المدهونة سابقا يجب إزالة الأجزاء الغير متماسكة أو الجيرية قبل البدء في الدهان.
- يفضل دهان وجه واحد من ستوب سيرل لضمان عدم وجود اي اجزاء غير متماسكة كما انه يساعد على قوة الالتصاق وزيادة الفرد وسهولة الإستخدام.
- يتم دهان وجه واحد كبطانة من دلتا اكريلك 707 مط (يفضل دهانه بنفس لون الوجه الاخير)
- يخفف الوجه الاول من من الترشاين ايجشيل بعد تقليب المنتج قليلاً جيداً بنسبة لا تزيد عن 10%.
- يراعي ان يكون الفارق الزمني بين الوجهين لا يقل عن 6 ساعات وكلما زاد عن ذلك كان افضل .
- أدوات التطبيق: يتم تطبيق المنتج علي الاسطح باستخدام الرولة أو الفرشاة او مسدس الرش.
- معدل الفرد النظري : 6 – 8م<sup>2</sup>/ 1كجم
- يعتمد هذا المعدل على نوع السطح من حيث التجهيز والمسامية ودرجة تخفيف المنتج وسمك طبقة الدهان
- العبوات : جالون 2.25 لتر – بستلة 9 لتر للون الأبيض.
- اساسات التلوين بالكومبيوتر : يتوافر منه اساسات تلوين بالكومبيوتر A, B, C
- الصلاحية : 18 شهر من تاريخ الانتاج.
- للحصول على المنتج سليم خلال هذه الفترة يجب أن يكون التخزين في العبوات الأصلية محكمة الغلق في مكان بارد جاف ذو تهوية جيدة وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .





أكريليك 707

دهان مائي مطفي	التصنيف	EP00101M07	كود المنتج
دهان عالي الجودة	الجودة		

وصف المنتج

أكريليك 707 هو دهان مائي مط أساس أكريليك عالي الجودة مما يعطي مظهر نهائي مطفي غير لامع للتشطيبات الداخلية والخارجية. كما يعطي سطحاً ناعماً قابلاً للغسيل بالماء ومقاوماً للإصفرار وأشعة الشمس والعوامل الجوية المختلفة. • مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم 2008 / 1539 • منتج ذو أساس مائي صديق للبيئة.

المواصفات الفنية للمنتج

مطفي	المظهر النهائي
متوفر باللون الأبيض وأساسات التلوين بالكمبيوتر ( A, B, C ) (أكثر من 2000 لون حسب نظام دلتا كاستيلو للتلوين بالكمبيوتر)	اللون
جم / سم <sup>3</sup> لون الأبيض 0.05 ± 1.5	الكثافة
عند درجة حرارة 25 ° ± 2	اللزوجة Ku
2 ± 60	المحتوى الصلب بالكم %
حتى 5000 دورة على جهاز الغسيل	قابلية الغسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)
الماء	المذيب التخفيف
جفاف الوجه البول للمس 30 دقيقة جفاف الوجه الثاني للمس 2 – 4 ساعة جفاف نهائي 24 ساعة	زمن الجفاف عند 25% ورطوبة 50%

تعليمات الاستخدام

- يجب مراعاة ان يكون السطح المراد دهانه نظيفاً وجافاً وخالي من الشحومات والزيوت والأتربة والأجزاء الغير متماسكة.
- في حالة دهان الأسطح القديمة او المدهونة سابقاً يجب إزالة الأجزاء الغير متماسكة أو الجيرية قبل البدء في الدهان.
- يفضل دهان وجه واحد من ستوب سيار لضمان عدم وجود اي اجزاء غير متماسكة كما انه يساعد على قوة الالتصاق وزيادة الفرد وسهولة الاستخدام.
- يتم دهان وجه واحد كبطانة من دلتا أكريليك 707 مط (يفضل دهانه بنفس لون الوجه الاخير)
- يخفف الوجه البول من أكريليك 707 بعد تقليب المنتج قليلاً جيداً بنسبة لا تزيد عن 10%.
- يراعي ان يكون الفارق الزمني بين الوجهين لا يقل عن 6 ساعات وكلما زاد عن ذلك كان افضل.
- أدوات التطبيق: يتم تطبيق المنتج على الاسطح باستخدام الرولة أو الفرشاة او مسدس الرش.
- معدل الفرد النظري : 6 – 8م<sup>2</sup>/1كجم
- يعتمد هذا المعدل على نوع السطح من حيث التجهيز والمسامية ودرجة تخفيف المنتج وسمك طبقة الدهان
- العبوات : بستلة 9 لتر – جالون 2.25/1كجم
- اساسات التلوين بالكمبيوتر : يتوافر منه اساسات تلوين بالكمبيوتر A, B, C
- الصلاحية : 18 شهر من تاريخ الانتاج.
- للحصول على المنتج سليم خلال هذه الفترة يجب أن يكون التخزين في العبوات الأصلية محكمة الغلق في مكان بارد جاف ذو تهوية جيدة وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .

أرتي مط



دهان مائي	التصنيف	EP00101M06A	كود المنتج
دهان عالي الجودة	الجودة		

وصف المنتج

- أرتي 606 هو دهان بلاستيك مائي مط بأساس اكريليك عالي الجودة للاستخدامات الداخلية.
- مطابق للمواصفات الخاصة بالمصنع.
- يمكن استخدامه كبطانة للحوائط الخارجية.
- يمكن دهانه علي جميع انواع الاسطح الاسمنتية والخرسانية وغيرها بعد تأسيسها بالسيلا والمعاجين اللازمة
- منتج ذو اساس مائي صديق للبيئة.
- منتج مقاوم للبكتيريا والفطريات.
- مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم 2008 / 1539

المواصفات الفنية للمنتج

مطفي	المظهر النهائي
متوفر باللون الأبيض وأساسات التلوين بالكومبيوتر ( A, B, C ) (أكثر من 2000 لون حسب نظام دلتا كاستيلو للتلوين بالكومبيوتر)	اللون
جم / سم <sup>3</sup> لون الأبيض 0.05 ± 1.64	الكثافة
عند درجة حرارة 25 ° ± 120	اللزوجة Ku
2 ± 67	المحتوى الصلب بالكجم %
حتى 5000 دورة على جهاز الفسيل	قابلية الفسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)
الماء	المذيب التخفيف
جفاف الوجه الاول للمس 30 دقيقة جفاف الوجه الثاني للمس 2 – 4 ساعة جفاف نهائي 24 ساعة	زمن الجفاف عند 25% ورطوبة 50%

تعليمات الاستخدام

- يجب مراعاة ان يكون السطح المراد دهانه نظيفاً وجافاً وخالي من الشحومات والزيوت والادترية والأجزاء الغير متماسكة.
- في حالة دهان الأسطح القديمة او المدهونة سابقا يجب إزالة الأجزاء الغير متماسكة أو الجيرية قبل البدء في الدهان.
- يفضل دهان وجه واحد من ستوب سيلر لضمان عدم وجود اي اجزاء غير متماسكة كما انه يساعد على قوة الالتصاق وزيادة الفرد وسهولة الاستخدام.
- يتم دهان وجه واحد كبطانة من دلتا اكريلك 707 مط (يفضل دهانه بنفس لون الوجه الاخير)
- يخفف الوجه الاول من اكريلك 707 بعد تقليب المنتج قليلاً جيداً بنسبة لا تزيد عن 10% .
- يراعي ان يكون الفارق الزمني بين الوجهين لا يقل عن 6 ساعات وكلما زاد عن ذلك كان افضل .
- أدوات التطبيق: يتم تطبيق المنتج علي الاسطح باستخدام الرولة أو الفرشاة أو مسدس الرش .
- معدل الفرد النظري : 8 – 6 م<sup>2</sup>/كجم
- يعتمد هذا المعدل على نوع السطح من حيث التجهيز والمسامية ودرجة تخفيف المنتج وسمك طبقة الدهان
- العبوات : بستلة 9 لتر – جالون 2.25 لتر.
- اساسات التلوين بالكومبيوتر : يتوافر منه اساسات تلوين بالكومبيوتر A, B, C
- الصلاحية : 12 شهر من تاريخ الانتاج. للحصول على المنتج سليم خلال هذه الفترة يجب أن يكون التخزين في العبوات الأصلية محكمة الغلق في مكان بارد جاف ذو تهوية جيدة وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .

## سوبر فينيش 606 مط



دهان مائي	التصنيف	EP00101M06	كود المنتج
دهان عالي الجودة	الجودة		

## وصف المنتج

- سوبر فنش 606 دهان بلاستيك مائي مط بأساس اكريليك عالي الجودة للاستخدامات الداخلية.
- مطابق للمواصفات الخاصة بالمصنع.
- يمكن استخدامه كبطانة للحوائط الخارجية.
- يمكن دهانه علي جميع انواع الاسطح الاسمنتية والخرسانية وغيرها بعد تأسيسها بالسيلا والمعاين اللازمة
- منتج ذو اساس مائي صديق للبيئة.
- مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم 1539 / 2008

## المواصفات الفنية للمنتج

المظهر النهائي	مطفي
اللون	متوفر باللون الابيض
الكثافة	جم / سم <sup>3</sup> للون الأبيض 1.65 ± 0.05
اللزوجة Ku	عند درجة حرارة 25 ° 120 ± 2
المحتوى الصلب بالكجم %	2 ± 68
قابلية الغسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)	حتى 1000 دورة على جهاز الغسيل
المذيب التخفيف	الماء
زمن الجفاف عند 25م° ورطوبة 50%	جفاف الوجه اللول للمس 30 دقيقة جفاف الوجه الثاني للمس 2 – 4 ساعة جفاف نهائي 24 ساعة

## تعليمات الاستخدام

- يجب مراعاة ان يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافاً وخالي من الشحومات والزيوت والأتربة والأجزاء الغير متماسكة.
- في حالة دهان الأسطح القديمة او المدهونة سابقا يجب إزالة الأجزاء الغير متماسكة أو الجيرية قبل البدء في الدهان.
- يفضل دهان وجه واحد من ستوب سيلا لضمان عدم وجود اي اجزاء غير متماسكة كما انه يساعد على قوة الالتصاق وزيادة الفرد وسهولة الإستخدام.
- يخفف الوجه اللول من سوبر فنش 606 بعد تقليب المنتج قليلاً جيداً بنسبة لا تزيد عن 10% .
- يراعي ان يكون الفارق الزمني بين الوجهين لا يقل عن 6 ساعات وكلما زاد عن ذلك كان افضل . A
- أدوات التطبيق: يتم تطبيق المنتج علي الاسطح باستخدام الرولة أو الفرشاة او مسدس الرش.
- معدل الفرد النظري : 6 – 8 م<sup>2</sup>/كجم
- يعتمد هذا المعدل على نوع السطح من حيث التجهيز والمسامية ودرجة تخفيف المنتج وسمك طبقة الدهان
- العبوات : بستلة 9 و 12 و 13 و 16 لتر – جالون 2.25 لتر.
- الصلاحية : 18 شهر من تاريخ الانتاج.
- للحصول على المنتج سليم خلال هذه الفترة يجب أن يكون التخزين في العبوات الأصلية محكمة الغلق في مكان بارد جاف ذو تهوية جيدة وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .



توب فينيش

دهان مائي	التنظيف	EP00101MTF	كود المنتج
دهان عالي الجودة	الجودة		

وصف المنتج

- توب فينيش دهان بلاستيك مائي ذو مظهر مطفي جذاب مصنع من اساس اكريلك للاستخدامات الداخلية.
- يمكن دهانه علي جميع انواع الاسطح الاسمنتية والخرسانية وغيرها بعد تأسيسها بالسيار والمعاجين اللازمة.
  - منتج ذو اساس مائي صديق للبيئة.

المواصفات الفنية للمنتج

المظهر النهائي	مطفي
اللون	متوفر باللون الأبيض
الكثافة	جم / سم <sup>3</sup> للون الأبيض 1.65 ± 0.05
الأروجة Ku	عند درجة حرارة 25 ° 120 ± 2
المحتوى الصلب بالكجم %	2 ± 69
قابلية الفسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)	حتى 1000 دورة على جهاز الفسيل
المذيب التخفيف	الماء
زمن الجفاف عند 25م، ورطوبة 50%	جفاف الوجه الاول للمس 30 دقيقة جفاف الوجه الثاني للمس 2 – 4 ساعة جفاف نهائي 24 ساعة

تعليمات الاستخدام

- يجب مراعاة ان يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافاً وخالي من الشحومات والزيوت والادترية والأجزاء الغير متماسكة.
- في حالة دهان الأسطح القديمة او المدهونة سابقا يجب إزالة الأجزاء الغير متماسكة أو الجيرية قبل البدء في الدهان.
- يفضل دهان وجه واحد من ستوب سيلر لضمان عدم وجود اي اجزاء غير متماسكة كما انه يساعد على قوة الالتصاق وزيادة الفرد وسهولة الإستخدام.
- يخفف الوجه الاول من سوبر فنش 606 بعد تقليب المنتج قليلاً جيداً بنسبة لا تزيد عن 10% .
- يراعي ان يكون الفارق الزمني بين الوجهين لا يقل عن 6 ساعات وكلما زاد عن ذلك كان افضل .
- أدوات التطبيق: يتم تطبيق المنتج علي الاسطح باستخدام الرولة أو الفرشاة او مسدس الرش.
- معدل الفرد النظري : 8 – 6 م<sup>2</sup>/كجم
- يعتمد هذا المعدل على نوع السطح من حيث التجهيز والمسامية ودرجة تخفيف المنتج وسمك طبقة الدهان
- العبوات : بستلة 9 و 12 و 13 و 16 لتر – جالون 2.25 لتر.
- الصلاحية : 18 شهر من تاريخ الانتاج.
- للحصول على المنتج سليم خلال هذه الفترة يجب أن يكون التخزين في العبوات الأصلية محكمة الغلق في مكان بارد جاف ذو تهوية جيدة وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .



## سوبر كوت

دهان مائي	التصنيف	EP00101MSC	كود المنتج
دهان عالي الجودة	الجودة		

## وصف المنتج

- سوبر كوت هو دهان بلاستيك اقتصادي مائي ذو مظهر مطفي جذاب مصنع من راتنجات عالية الجودة للاستخدامات الداخلية.
- يمكن دهانه كبطانة او تشطيب للحوائط والاسقف وله قدرة جيدة علي التغطية.
  - منتج ذو اساس مائي صديق للبيئة.

## المواصفات الفنية للمنتج

المظهر النهائي	مطفي
اللون	متوفر باللون الأبيض
الكثافة	جم / سم <sup>3</sup> للون الأبيض 1.73 ± 0.05
اللزوجة Ku	عند درجة حرارة 25 ° 2 ± 120
المحتوى الصلب بالكم %	2 ± 68
قابلية الفسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)	غير قابل للفسيل بالماء
المذيب التخفيف	الماء
زمن الجفاف عند 25م° ورطوبة 50%	جفاف الوجه الاول للمس 30 دقيقة جفاف الوجه الثاني للمس 2 – 4 ساعة جفاف نهائي 24 ساعة

## تعليمات الاستخدام

- يجب مراعاة ان يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافاً وخالي من الشحومات والزيوت والأتربة والأجزاء الغير متماسكة.
- في حالة دهان الأسطح القديمة او المدهونة سابقا يجب إزالة الأجزاء الغير متماسكة أو الجيرية قبل البدء في الدهان.
- يفضل دهان وجه واحد من كوميبي سيلر لضمان عدم وجود اي اجزاء غير متماسكة كما انه يساعد على قوة الالتصاق وزيادة الفرد وسهولة الإستخدام.
- يخفف الوجه الاول من سوبر كوت بعد تقليب المنتج قليلاً جيداً بنسبة لا تزيد عن 10% .
- يراعي ان يكون الفارق الزمني بين الوجهين لا يقل عن 6 ساعات وكلما زاد عن ذلك كان افضل .
- أدوات التطبيق: يتم تطبيق المنتج علي الاسطح باستخدام الرولة أو الفرشاة او مسدس الرش.
- معدل الفرد النظري : 5 – 6م<sup>2</sup>/كجم.
- يعتمد هذا المعدل على نوع السطح من حيث التجهيز والمسامية ودرجة تخفيف المنتج وسمك طبقة الدهان
- العبوات : بستلة 9 و 12 و 16 لتر – جالون 2.25 لتر.
- الصلاحية : 12 شهر من تاريخ الإنتاج.
- للحصول على المنتج سليم خلال هذه الفترة يجب أن يكون التخزين في العبوات الأصلية محكمة الغلق في مكان بارد جاف ذو تهوية جيدة وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .



## ميكرو بلاست

دهان مائي	التصنيف	EP00101MMP	كود المنتج
دهان عالي الجودة	الجودة		

## وصف المنتج

- ميكرو بلاست هو دهان بلاستيك اقتصادي مائي ذو مظهر مطفي جذاب مصنع من اساس اكريلك للاستخدامات الداخلية.
- يمكن دهانه كبطانة او تشطيب للحوائط والاسقف وله قدرة جيدة علي التغطية.
  - منتج ذو اساس مائي صديق للبيئة.

## المواصفات الفنية للمنتج

المظهر النهائي	مطفي
اللون	متوفر باللون الأبيض
الكثافة	جم / سم <sup>3</sup> لون الأبيض 0.05 ± 1.73
اللاوجة Ku	عند درجة حرارة 25° لون الأبيض 2 ± 120
المحتوى الصلب بالكجم %	71% ± 2
قابلية الفسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)	غير قابل للفسيل بالماء
المذيب التخفيف	الماء
زمن الجفاف عند 25م° ورطوبة 50%	جفاف الوجه الاول للمس 30 دقيقة جفاف الوجه الثاني للمس 2 - 4 ساعة جفاف نهائي 24 ساعة

## تعليمات الاستخدام

- يجب مراعاة ان يكون السطح المراد دهانه نظيفاً وجافاً وخالي من الشحومات والزيوت والالتربة والأجزاء الغير متماسكة.
- في حالة دهان الأسطح القديمة او المدهونة سابقا يجب إزالة الأجزاء الغير متماسكة أو الجيرية قبل البدء في الدهان.
- يفضل دهان وجه واحد من كوميبي سيلر لضمان عدم وجود اي اجزاء غير متماسكة كما انه يساعد على قوة الالتصاق وزيادة الفرد وسهولة الإستخدام.
- يخفف الوجه الاول من ميكرو بلاست بعد تقليب المنتج تقليباً جيداً بنسبة لا تزيد عن 10% .
- يراعي ان يكون الفارق الزمني بين الوجهين لا يقل عن 6 ساعات وكلما زاد عن ذلك كان افضل .
- أدوات التطبيق: يتم تطبيق المنتج علي الاسطح باستخدام الرولة أو الفرشاة او مسدس الرش.
- معدل الفرد النظري : 5 - 6 م<sup>2</sup>/ 1كجم.
- يعتمد هذا المعدل على نوع السطح من حيث التجهيز والمسامية ودرجة تخفيف المنتج وسمك طبقة الدهان
- العبوات : بستلة 7 لتر.
- الصلاحية : 12 شهر من تاريخ الإنتاج.
- للحصول على المنتج سليم خلال هذه الفترة يجب أن يكون التخزين في العبوات الأصلية محكمة الغلق في مكان بارد جاف ذو تهوية جيدة وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .



### جلوس كاستيللو

دهان مائي	التصنيف	EP00101LGC	كود المنتج
عالي الجودة	الجودة		

### وصف المنتج

جلوس كاستيللو هو ورنيش مائي شفاف مصنع وفقاً لتركيبية متقدمة وهو منتج ذو اساس اكريليك للاستخدامات الداخلية والخارجية لتعطي سطحاً لامعاً قابلاً للغسيل بالماء وغير قابل للاصفرار. طريقة الاستخدام :

يجب ان يكون السطح المراد دهانه جاف ونظيف وخالي من الشحومات والأتربة والأجزاء الغير متماسكة

### المواصفات الفنية للمنتج

لامع	المظهر النهائي
شفاف	اللون
جم / سم <sup>3</sup> لون الأبيض $1 \pm 0.05$	الكثافة
عند درجة حرارة 25° لون الأبيض $95 \pm 2$	الاروجة Ku
$35 \pm 2\%$	المحتوى الصلب بالكجم %
حتى 20000 دورة علي جهاز الغسيل	قابلية الغسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)
الماء	المذيب التخفيف
جفاف الوجه اللول للمس 30 دقيقة جفاف الوجه الثاني للمس 2 – 4 ساعة جفاف نهائي 24 ساعة	زمن الجفاف عند 25م° ورطوبة 50%

### تعليمات الاستخدام

- يجب مراعاة ان يكون السطح المراد دهانه نظيفاً وجافاً وخالي من الشحومات والزيوت والأتربة والأجزاء الغير متماسكة.
- في حالة دهان الأسطح القديمة او المدهونة سابقاً يجب إزالة الأجزاء الغير متماسكة أو الجيرية قبل البدء في الدهان.
- يفضل دهان وجه واحد من ستوب سيلر لضمان عدم وجود اي أجزاء غير متماسكة كما انه يساعد على قوة الالتصاق وزيادة الفرد وسهولة الإستخدام

• معدل الفرد النظري : 10 – 12م<sup>2</sup> / 1كجم.

- يخفف الوجه اللول من توب فنش 606 بعد تقليب المنتج قليلاً جيداً بنسبة لا تزيد عن 10% .

- يراعي ان يكون الفارق الزمني بين الوجهين لا يقل عن 6 ساعات وكلما زاد عن ذلك كان افضل

أدوات التطبيق : الفرشاة – الرولة – مسدس الرش.

التعبئة : جالون 2 لتر .



## ستوب سيلر

سيلر مائي	التصنيف	EP00101MSS	كود المنتج
سيلر عالي الجودة	الجودة		

## وصف المنتج

- يعتبر المنتج سيلر فعال ذو قدرة قوية علي ملء الفراغات والتشققات والجزاء الغير متماسكة في الاسطح كما يمكن دهانه مرة أخرى بعد تسوية السطح بالمعجون للمساعدة في الفرد وسهولة التشغيل لباقي الطبقات..
- للاستخدام الداخلية والخارجية
  - التركيبة المتقدمة لمنتج ستوب سيلر تسمح له بالتغلغل داخل حبيبات السطح لزيادة الترابط والتماسك للسطح.
  - منتج بأساس مائي صديق للبيئة.

## المواصفات الفنية للمنتج

متوفر باللون الأبيض	اللون
0.05 ± 1.45 3 جم / سم	الكثافة
عند درجة حرارة 25° لون الأبيض 120 ± 2	اللزوجة Ku
± 55%	المحتوى الصلب بالكجم %
الماء	المذيب التخفيف
جفاف الوجه الاول للمس 30 دقيقة جفاف الوجه الثاني للمس 2 – 4 ساعة جفاف نهائي 24 ساعة	زمن الجفاف عند 25° ورطوبة 50%

## تعليمات الاستخدام

- يجب مراعاة ان يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافاً وخالي من الشحومات والزيوت والاتربة والجزاء الغير متماسكة.
- في حالة دهان الأسطح القديمة او المدهونة سابقا يجب إزالة الأجزاء الغير متماسكة أو الجيرية قبل البدء في الدهان.
- يراعي ان يكون الفارق الزمني بين الوجهين لا يقل عن 6 ساعات وكلما زاد عن ذلك كان افضل .
- أدوات التطبيق: يتم تطبيق المنتج علي الاسطح باستخدام الرولة أو الفرشاة او مسدس الرش.
- معدل الفرد النظري : 10 – 12م<sup>2</sup>/ لتر.
- يعتمد هذا المعدل على نوع السطح من حيث التجهيز والمسامية ودرجة تخفيف المنتج وسمك طبقة الدهان
- العبوات : بستلة 7 لتر.
- الصلاحية : 12 شهر من تاريخ الانتاج.
- للحصول على المنتج سليم خلال هذه الفترة يجب أن يكون التخزين في العبوات الأصلية محكمة الغلق في مكان بارد جاف ذو تهوية جيدة وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .




**كومبي سيلر**

دهان مائي	التصنيف	EP00101MCS	كود المنتج
دهان عالي الجودة	الجودة		

**وصف المنتج**

يعتبر المنتج سيلر ذو قدرة جيدة علي ملء الفراغات والتشققات والاجزاء الغير متماسكة في الاسطح .  
للاستخدامات الداخلية والخارجية.  
منتج ذو أساس مائي صديق للبيئة.

**المواصفات الفنية للمنتج**

متوفر باللون الأبيض	اللون
0.05 ± 1.56	الكثافة
عند درجة حرارة 25° للون الأبيض 2±120	اللزوجة Ku
2±60%	المحتوى الصلب بالكجم %
الماء	المذيب التخفيف
جفاف الوجه اللول للمس 30 دقيقة جفاف الوجه الثاني للمس 2 – 4 ساعة جفاف نهائي 24 ساعة	زمن الجفاف عند 25م، ورطوبة 50%

**تعليمات الاستخدام**

- يجب مراعاة ان يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافاً وخالي من الشحومات والزيوت والأتربة والأجزاء الغير متماسكة.
- في حالة دهان الأسطح القديمة او المدهونة سابقا يجب إزالة الأجزاء الغير متماسكة أو الجيرية قبل البدء في الدهان.
- يراعي ان يكون الفارق الزمني بين الوجهين لا يقل عن 6 ساعات وكلما زاد عن ذلك كان افضل .

- أدوات التطبيق: يتم تطبيق المنتج علي الاسطح باستخدام الرولة أو الفرشاة او مسدس الرش.

• معدل الفرد النظري : 8 – 10م<sup>2</sup>/لتر.

يعتمد هذا المعدل على نوع السطح من حيث التجهيز والمسامية ودرجة تخفيف المنتج وسمك طبقة الدهان

• العبوات : بستلة 7 لتر.

• الصلاحية : 12 شهر من تاريخ الانتاج.

للحصول على المنتج سليم خلال هذه الفترة يجب أن يكون التخزين في العبوات الأصلية محكمة الغلق في مكان بارد جاف ذو تهوية جيدة وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة .



الجزء الثاني  
(المعجون)



### دلتا الفاخر

معجون	التصنيف	RP00101MPFA	كود المنتج
عالي الجودة	الجودة		

### وصف المنتج

معجون بلاستيك جاهز للاستعمال اساسه راتينج البولي فينيل اسيتات ومواد مائنة عالية الجودة مما يعطي المنتج صلابة عالية وقدرة كبيرة علي مليء الفراغات والتغطية .. كما يحتوي علي مواد لتحسين الفرد وقابلية التشغيل ويستخدم علي جميع الاسطح الاسمنتية والجسية.

### بيانات الاستخدام

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافا وخاليا من الشحومات ولا ترربة.
- الاسطح الجيرية يجب غسلها بالماء اولاً ثم دهانها بوجه تحضيري من كاستيللو ستوب سيلر قبل سحب 2 سكينه من معجون دلتا الفاخر.
- يجب الاتقل درجة حرارة السطح عن 10 درجة مئوية اثناء تطبيق المنتج علي الاسطح .
- يتم سحبه بواسطة الادوات العادية لسحب المعجون .

### المواصفات الفنية للمنتج

المظهر النهائي	مطفى
الكثافة	1.73 جم/سم <sup>3</sup>
اللزوجة Ku	130000 عند درجة حرارة 25 °
المحتوى الصلب بالكم %	للون الأبيض 73%
قابلية الفسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)	جاهز للاستعمال مباشرة ويمكن تخفيفه بنسبة لا تزيد عن 2% لسهولة الفرد.
المذيب التخفيف	يجف سطحيا خلال ساعة .
زمن الجفاف عند 25م، ورطوبة 50%	1.25 : 1.75 م/2كجم.. ويتوقف هذا المعدل علي خشونة السطح وسمك طبقة المعجون.

### شروط التخزين:

- يتم تخزين المنتج في مكان بارد وجاف بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة في عبواته الاصلية محكمة الغلق.
- معدل الفرد النظري : 1م/2كجم عدد 2 سكينه

### الصلاحيه:

- عام من تاريخ الانتاج .. بشرط مراعاة ظروف التخزين.
- الوزن:** شيكارة 25 كجم.



أكريليك 909

معجون	التصنيف	EP00101MMP	كود المنتج
عالي الجودة	الجودة		

وصف المنتج

معجون مستحلب عالي الجودة مصنع من اساس أكريليك – يتميز المنتج بقدره فائقة علي الالتصاق والتغطية ليعطي سطحا ناصع البياض خالي من أي تشققات لتهيئة الاسطح لطبقات الدهان النهائية.

المميزات

- قوة التصاق عالية حتي علي الاسطح الناعمة.
- مقاومة عالية للعوامل الجوية.
- سهولة ومرونة عالية في التطبيق.
- يستخدم لتجهيز الاسطح استعدادا لدهانها بالدهانات المائية أو الزيتية.
- يصلح للاستخدام الداخلي والخارجي.

التطبيق

- يجب أن يكون السطح خالي من الشحوم والأتربة والدهون.
- يفضل دهان السطح بوجه واحد من كاستيللو ستوب سيلر قبل البدء في تطبيق اكريليك 909.

المواصفات الفنية للمنتج

مطفى	المظهر النهائي
1,70 جم/سم <sup>3</sup>	الكثافة
175000 عند درجة حرارة 25°	اللزوجة Ku
2± 71%	المحتوى الصلب بالكم %
جاهز للاستعمال مباشرة ويمكن تخفيفه بنسبة لا تزيد عن 2% لسهولة الفرد.	قابلية الفسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)
يجف سطحيا خلال ساعة .	المذيب التخفيف
1.5 : 2م <sup>2</sup> /كجم .. ويتوقف هذا المعدل علي طبيعة السطح وسمك طبقة المعجون.	زمن الجفاف عند 25م <sup>2</sup> ورطوبة 50%

شروط التخزين:

يتم تخزين المنتج في مكان بارد وجاف بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة في عبواته الاصلية محكمة الغلق.  
• معدل الفرد النظري: 1م<sup>2</sup>/كجم عدد 2 سكين

الملاحظة:

عامن من تاريخ الانتاج .. بشرط مراعاة ظروف التخزين.

الوزن: بستلة 15 كجم – شيكارة 15 كجم.



### دلتا لايف 25

معجون	التصنيف	RP00101MPLF25	كود المنتج
عالي الجودة	الجودة		

### وصف المنتج

دلتا لايف 25 هو معجون بلاستيك جاهز للاستعمال اساسه راتنج البولي فينيل اسيتات ومواد مألثة عالية الجودة مما يعطي المنتج صلابة عالية وقدرة كبيرة علي مليء الفراغات والتغطية .. كما يحتوي علي مواد لتحسين الفرد وقابلية التشغيل ويستخدم مباشرة علي جميع الاسطح الاسمنتية والجسية.

### بيانات الاستخدام

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافا وخاليا من الشحومات ولا ترربة.
- الاسطح الجيرية يجب غسلها بالماء اولاً ثم دهانها بوجه تحضيرى من كاستيلو ستوب سيلر قبل سحب 2 سكينه من معجون دلتا لايف 25.
- يجب الا تقل درجة حرارة السطح عن 10 درجة مئوية اثناء تطبيق المنتج علي الاسطح .
- يتم سحبه بواسطة الادوات العادية لسحب المعجون .

### المواصفات الفنية للمنتج

المظهر النهائى	مطفى
الكثافة	1.73 كم / سم3
اللزوجة Ku	130000 عند درجة حرارة 25°
المحتوى الصلب بالكجم %	73% للون الأبيض
قابلية الغسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)	جاهز للاستعمال مباشرة ويمكن تخفيفه بنسبة لا تزيد عن 2% لسهولة الفرد.
المذيب التخفيف	يجف سطحيا خلال ساعة .
زمن الجفاف عند 25م، ورطوبة 50%	1.25 : 1.75 م / 2 كجم .. ويتوقف هذا المعدل علي خشونة السطح وسمك طبقة المعجون.

### شروط التخزين:

- يتم تخزين المنتج في مكان بارد وجاف بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة في عبواته الاصلية محكمة الغلق.
- معدل الفرد النظري : 1م / 2 كجم عدد 2 سكينه

### الصلاحية:

- عام من تاريخ الانتاج .. بشرط مراعاة ظروف التخزين.
- الوزن: شيكارة 25 كجم.



دولفين

معجون	التصنيف	RP00101MPDO	كود المنتج
عالي الجودة	الجودة		

وصف المنتج

دولفين هو معجون بلاستيك جاهز للاستعمال اساسه راتينج البولي فينيل اسينات ومواد مألثة عالية الجودة مما يعطي المنتج صلابة عالية وقدرة كبيرة علي مليء الفراغات والتغطية .. كما يحتوي علي مواد لتحسين الفرد وقابلية التشغيل ويستخدم مباشرة علي جميع الاسطح الاسمنتية والجسية.

بيانات الاستخدام

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافا وخاليا من الشحومات ولا ترربة.
- الاسطح الجيرية يجب غسلها بالماء اولا ثم دهانها بوجه تحضيري من كاستيللو ستوب سيلر قبل سحب 2 سكينه من معجون كاستيللو دولفين .
- يجب الا تقل درجة حرارة السطح عن 10 درجة مئوية اثناء تطبيق المنتج علي الاسطح .
- يتم سحبه بواسطة الادوات العادية لسحب المعجون .

المواصفات الفنية للمنتج

المظهر النهائي	مطفي
الكثافة	1.73 كم/سم <sup>3</sup>
اللزوجة Ku	130000 عند درجة حرارة 25°
المحتوي الصلب بالكجم %	73% للون الأبيض
قابلية الفسيل (مقاومة الإحتكاك الميتل)	جاهز للاستعمال مباشرة ويمكن تخفيفه بنسبة لا تزيد عن 2% لسهولة الفرد.
المذيب التخفيف	يجف سطحيا خلال ساعة .
زمن الجفاف عند 25° ورطوبة 50%	1.25 : 1.75 م <sup>2</sup> /كجم.. ويتوقف هذا المعدل علي خشونة السطح وسمك طبقة المعجون.

شروط التخزين:

- يتم تخزين المنتج في مكان بارد وجاف بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة في عبواته الاصلية محكمة الغلق.
- معدل الفرد النظري : 1م<sup>2</sup>/كجم عدد 2 سكينه

الصلاحية:

- عامان من تاريخ الانتاج .. بشرط مراعاة ظروف التخزين.
- الوزن : شيكارة 14 كجم.



### ستيل

معجون	التصنيف	RP00101MPST	كود المنتج
عالي الجودة	الجودة		

### وصف المنتج

معجون بلاستيك جاهز للاستعمال اساسه راتينج البولي فينيل اسيتات ومواد مألثة عالية الجودة مما يعطي المنتج صلابة عالية وقدرة كبيرة علي مليء الفراغات والتغطية .. كما يحتوي علي مواد لتحسين الفرد وقابلية التشغيل ويستخدم علي جميع الاسطح الاسمنتية والجيرية والخشبية.

### بيانات الاستخدام

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافا وخاليا من الشحومات ولا ترربة.
- الاسطح الجيرية يجب غسلها بالماء اولاً ثم دهانها بوجه تحضيري من كاستيللو ستوب سيلر قبل سحب 2 سكينه من معجون ستيل.
- يجب الا تقل درجة حرارة السطح عن 10 درجة مئوية اثناء تطبيق المنتج علي الاسطح .
- يتم سحبه بواسطة الادوات العادية لسحب المعجون .

### المواصفات الفنية للمنتج

المظهر النهائي	مطفى
الكثافة	1.71 جم/سم <sup>3</sup> ±0.05
اللزوجة Ku	130000 عند درجة حرارة 25°
المحتوى الصلب بالكجم %	72% ±2
قابلية الفسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)	جاهز للاستعمال مباشرة ويمكن تخفيفه بنسبة لا تزيد عن 2% لسهولة الفرد.
المذيب التخفيف	يجف سطحيا خلال ساعة .
زمن الجفاف عند 25م° ورطوبة 50%	1.5 : 2 م/2 كجم .. ويتوقف هذا المعدل علي خشونة السطح وسمك طبقة المعجون.

### شروط التخزين:

يتم تخزين المنتج في مكان بارد وجاف بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة في عبواته الاصلية محكمة الغلق.

### الصلاحية:

عامان من تاريخ الانتاج .. بشرط مراعاة ظروف التخزين.

**الوزن:** بستلة 14 كجم – شيكارة 15 كجم

• معدل الفرد النظري : 1م<sup>2</sup>/كجم عدد 2 سكينه

دلتا لايت 25

معجون	التصنيف	RP00101MPLT25	كود المنتج
عالي الجودة	الجودة		

وصف المنتج

دلتا لايت 25 هو معجون بلاستيك جاهز للاستعمال اساسه راتينج البولي فينيل اسيتات ومواد مألثة عالية الجودة مما يعطي المنتج صلابة عالية وقدرة كبيرة علي مليء الفراغات والتغطية .. كما يحتوي علي مواد لتحسين الفرد وقابلية التشغيل ويستخدم مباشرة علي جميع الاسطح الاسمنتية والجسية..

بيانات الاستخدام

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافا وخاليا من الشحومات ولا ترربة.
- الاسطح الجيرية يجب غسلها بالماء اولاً ثم دهانها بوجه تحضيرى من كاستيللو ستوب سيلر قبل سحب 2 سكينه من معجون ستيل.
- يجب الاتقل درجة حرارة السطح عن 10 درجة مئوية اثناء تطبيق المنتج علي الاسطح .
- يتم سحبه بواسطة الادوات العادية لسحب المعجون .

المواصفات الفنية للمنتج

مطفي	المظهر النهائى
1.73 كم/سم3	الكثافة
130000 عند درجة حرارة 25°	اللزوجة Ku
73% للون الأبيض	المحتوى الصلب بالكجم %
جاهز للاستعمال مباشرة ويمكن تخفيفه بنسبة لا تزيد عن 2% لسهولة الفرد.	قابلية الفسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)
يجف سطحيا خلال ساعة .	المذيب التخفيف
1.25 : 1.75 م/2كجم.. ويتوقف هذا المعدل علي خشونة السطح وسمك طبقة المعجون.	زمن الجفاف عند 25م° ورطوبة 50%

شروط التخزين:

يتم تخزين المنتج في مكان بارد وجاف بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة في عبواته الاصلية محكمة الغلق.

الصلاحية:

عامان من تاريخ الانتاج .. بشرط مراعاة ظروف التخزين.

الوزن: بستلة 14 كجم – شيكارة 15 كجم.

• معدل الفرد النظري : 1م/2كجم عدد 2 سكينه





### دلتا ستار

معجون	التصنيف	RP00101MPSD	كود المنتج
عالي الجودة	الجودة		

### وصف المنتج

ستار دلتا هو معجون بلاستيكي جاهز للاستعمال اساسه راتينج البولي فينيل اسيتات ومواد مائنة عالية الجودة مما يعطي المنتج طبقة عالية وقدرة كبيرة علي مليء الفراغات والتغطية .. كما يحتوي علي مواد لتحسين الفرد وقابلية التشغيل ويستخدم مباشرة علي جميع الاسطح الاسمنتية والجسية.

### بيانات الاستخدام

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافا وخاليا من الشحومات ولاثربة.
- الاسطح الجيرية يجب غسلها بالماء اولاً ثم دهانها بوجه تحضيرى من كاستيللو ستوب سيلر قبل سحب 2 سكينه من معجون ستار دلتا.
- يجب الاتقل درجة حرارة السطح عن 10 درجة مئوية اثناء تطبيق المنتج علي الاسطح .
- يتم سحبه بواسطة الادوات العادية لسحب المعجون .

### المواصفات الفنية للمنتج

المظهر النهائى	مطفى
الكثافة	1.73 جم/سم <sup>3</sup>
اللزوجة Ku	عند درجة حرارة 25 °C 130000
المحتوى الصلب بالكجم %	لون الأبيض 73%
قابلية الغسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)	جاهز للاستعمال مباشرة ويمكن تخفيفه بنسبة لا تزيد عن 2% لسهولة الفرد.
المذيب التخفيف	يجف سطحيا خلال ساعة .
زمن الجفاف عند 25م° ورطوبة 50%	1.25 : 1.75 م <sup>2</sup> /كجم.. ويتوقف هذا المعدل علي خشونة السطح وسمك طبقة المعجون.

### شروط التخزين:

يتم تخزين المنتج في مكان بارد وجاف بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة في عبواته الاصلية محكمة الغلق.

### الصلاحيّة:

عام من تاريخ الانتاج .. بشرط مراعاة ظروف التخزين.

الوزن: شيكارة 15 كجم.

• معدل الفرد النظري : 1م<sup>2</sup>/كجم عدد 2 سكينه


**سوبر لايف**

معجون	التصنيف	RP00101MPSL	كود المنتج
عالي الجودة	الجودة		

**وصف المنتج**

معجون بلاستيك جاهز للاستعمال اساسه راتينج البولي فينيل اسيتات ومواد مألثة عالية الجودة مما يعطي المنتج صلابة عالية وقدرة كبيرة علي مليء الفراغات والتغطية .. كما يحتوي علي مواد لتحسين الفرد وقابلية التشغيل ويستخدم علي جميع الاسطح الاسمنتية والجسية.

**بيانات الاستخدام**

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافا وخاليا من الشحومات ولانتربة.
- الاسطح الجيرية يجب غسلها بالماء اولاً ثم دهانها بوجه تحضيرى من كاستيللو ستوب سيلر قبل سحب 2 سكينه من معجون دلتا الفاخر.
- يجب الاتقل درجة حرارة السطح عن 10 درجة مئوية اثناء تطبيق المنتج علي الاسطح .
- يتم سحبه بواسطة الادوات العادية لسحب المعجون .

**المواصفات الفنية للمنتج**

مطفى	المظهر النهائى
حجم/سم <sup>3</sup> 1.73	الكثافة
عند درجة حرارة 25 ° 130000	اللزوجة Ku
للون الأبيض %73	المحتوى الصلب بالكم %
جاهز للاستعمال مباشرة ويمكن تخفيفه بنسبة لا تزيد عن 2% لسهولة الفرد.	قابلية الفسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)
يجف سطحيا خلال ساعة .	المذيب التخفيف
1.25 : 1.75 م <sup>2</sup> /كجم.. ويتوقف هذا المعدل علي خشونة السطح وسمك طبقة المعجون.	زمن الجفاف عند 25م° ورطوبة 50%

**شروط التخزين:**

يتم تخزين المنتج في مكان بارد وجاف بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة في عبواته الاصلية محكمة الغلق.

**الصلاحية:**

عام من تاريخ الانتاج .. بشرط مراعاة ظروف التخزين.

**الوزن:** شيكارة 15 كجم.

• معدل الفرد النظري : 1م<sup>2</sup>/كجم عدد 2 سكينه

اكريتون 2030

معجون	التصنيف	RP00101MPAC20	كود المنتج
عالي الجودة	الجودة		

وصف المنتج

معجون بلاستيك جاهز للاستعمال اساسه راتنج البولي فينيل اسيتات ومواد مائنة عالية الجودة مما يعطي المنتج صلابة عالية وقدرة كبيرة علي مليء الفراغات والتغطية .. كما يحتوي علي مواد لتحسين الفرد وقابلية التشغيل ويستخدم علي جميع الاسطح الاسمنتية والجسية.

بيانات الاستخدام

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافا وخاليا من الشحومات ولا ترربة.
- الاسطح الجيرية يجب غسلها بالماء اولاً ثم دهانها بوجه تحضيري من كاستيللو ستوب سيلر قبل سحب 2 سكينه من معجون دلتا الفاخر.
- يجب الا تقل درجة حرارة السطح عن 10 درجة مئوية اثناء تطبيق المنتج علي الاسطح .
- يتم سحبه بواسطة الادوات العادية لسحب المعجون .

المواصفات الفنية للمنتج

مطفى	المظهر النهائي
1.73 كم/سم <sup>3</sup>	الكثافة
130000 عند درجة حرارة 25°	اللزوجة Ku
73% للون الأبيض	المحتوي الصلب بالكم %
جاهز للاستعمال مباشرة ويمكن تخفيفه بنسبة لا تزيد عن 2% لسهولة الفرد.	قابلية الغسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)
يجف سطحيا خلال ساعة .	المذيب التخفيف
1.25 : 1.75 م <sup>2</sup> /كجم.. ويتوقف هذا المعدل علي خشونة السطح وسمك طبقة المعجون.	زمن الجفاف عند 25م° ورطوبة 50%

شروط التخزين:

يتم تخزين المنتج في مكان بارد وجاف بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة في عبواته الاصلية محكمة الغلق.

الصلاحية:

عام من تاريخ الانتاج .. بشرط مراعاة ظروف التخزين.

الوزن: شيكارة 18 كجم.

• معدل الفرد النظري : 1م<sup>2</sup>/كجم عدد 2 سكينه



ستوك 7000

معجون	التصنيف	RP00101MPST7	كود المنتج
عالي الجودة	الجودة		

### وصف المنتج

معجون بلاستيك جاهز للاستعمال اساسه راتينج البولي فينيل اسيتات ومواد مائة عالية الجودة مما يعطي المنتج صلابة عالية وقدرة كبيرة علي مليء الفراغات والتغطية .. كما يحتوي علي مواد لتحسين الفرد وقابلية التشغيل ويستخدم علي جميع الاسطح الاسمنتية والجسية.

### بيانات الاستخدام

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافا وخاليا من الشحومات ولا ترربة.
- الاسطح الجيرية يجب غسلها بالماء اولا ثم دهانها بوجه تحضيرى من كاستيللو ستوب سيلر قبل سحب 2 سكينه من معجون دلتا الفاخر.
- يجب الا تقل درجة حرارة السطح عن 10 درجة مئوية اثناء تطبيق المنتج علي الاسطح .
- يتم سحبه بواسطة الادوات العادية لسحب المعجون .

### المواصفات الفنية للمنتج

المظهر النهائى	مطفى
الكثافة	1.73 جم /سم <sup>3</sup>
اللزوجة Ku	130000 عند درجة حرارة 25°
المحتوى الصلب بالكجم %	لون الأبيض 73%
قابلية الغسيل (مقاومة الإحتكاك المبتل)	جاهز للاستعمال مباشرة ويمكن تخفيفه بنسبة لا تزيد عن 2% لسهولة الفرد.
المذيب التخفيف	يجف سطحيا خلال ساعة .
زمن الجفاف عند 25م° ورطوبة 50%	1.25 : 1.75 م <sup>2</sup> /كجم.. ويتوقف هذا المعدل علي خشونة السطح وسمك طبقة المعجون.

### شروط التخزين:

يتم تخزين المنتج في مكان بارد وجاف بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة في عبواته الاصلية محكمة الغلق.

**الوزن:** شيكارة 15 كجم – شيكارة 18 كجم – شيكارة 20 كجم – بستلة 14 كجم.

**ملاحظة:** يتم انتاج ستوك 7000 للمشروعات بمواصفات خاصة.

• معدل الفرد النظري : 1م<sup>2</sup>/كجم عدد 2 سكينه



# الجزء الثالث

## (دهانات ذات اساس زيتي)

### لاكيه لامع ابيض سبيد هايد

دهان زيتي	التصنيف	SP02001LL	كود المنتج
لاكيه اقتصادي	الجودة		

### وصف المنتج

- سبيد هايد لاكيه لامع ابيض ذو لمعة مناسبة
- ناصع البياض ومقاوم للاصفرار ذو تغطية جيدة
- يصلح للاستخدام علي جميع انواع الاسطح الخشبية والاسمنتية بعد تأسييسها بالمعاجين اللازمة.

### بيانات الاستخدام

- للإستخدام الداخلي والخارجي.
- ادوات الاستخدام:
- الفرشاة – الرولة – مسدس الرش.
- معدل الفرد النظري: 8 : 10 م<sup>2</sup> / كجم حسب حالة السطح ودرجة تخفيف المنتج.

### المواصفات الفنية للمنتج

لامع	المظهر النهائي
متوفر باللون الأبيض	اللون
1.25 جم / سم <sup>3</sup>	الكثافة
125 ± 0.05 عند درجة حرارة 25°	اللزوجة Ku
±2-70%	المحتوى الصلب بالكم %
الترينيتينا	المذيب التخفيف
جفاف الوجه الاول للمس 60 دقيقة - جفاف الوجه الثاني للمس 2 - 4 ساعة - جفاف نهائي 24 ساعة	زمن الجفاف عند 25م، ورطوبة 50%

## لاكيه مط ابيض سبيد هايد

دهان زيتي	التصنيف	SP02001ML	كود المنتج
لاكيه اقتصادي	الجودة		

## وصف المنتج

- سبيد هايد لاكمه ابيض ذو مظهر نهائي مطفي
- ناصع البياض ؛ سريع الجفاف ومقاوم للاصفرار ذو تغطية جيدة
- يصلح للاستخدام علي جميع انواع الاسطح الخشبية والاسمنتية والجسيه والمعدنية بعد تاسيسها بالمعاجين اللازمة.
- للإستخدام الداخلي والخارجي.

## بيانات الاستخدام

- للإستخدام الداخلي والخارجي.
- أدوات الاستخدام:
- الفرشاة – الرولة – مسدس الرش.
- معدل الفرد النظري: 8 : 10 م<sup>2</sup> / كجم حسب حالة السطح ودرجة تخفيف المنتج.

## المواصفات الفنية للمنتج

مطفي	المظهر النهائي
متوفر باللون الأبيض	اللون
1.73 جم/سم <sup>3</sup>	الكثافة
0.05 ± 135 عند درجة حرارة 25°	اللزوجة Ku
±2-70%	المحتوى الصلب بالكم %
الترينتينا	المذيب التخفيف
جفاف الوجه الاول للمس 60 دقيقة -جفاف الوجه الثاني للمس 2 – 4 ساعة-جفاف نهائي 24 ساعة	زمن الجفاف عند 25م° ورطوبة 50%

## لاكيه مط عسلي

دهان زيتي	التصنيف	SP02MH	كود المنتج
لاكيه اقتصادي	الجودة		

## وصف المنتج

- سبيد هايذ لايه ذو لون عسلي و مظهر نهائي مطفي
- سريع الجفاف ذو تغطية جيدة
- يصلح للاستخدام علي جميع انواع الاسطح الخشبية والاسمنتية والجبسية والمعدنية بعد تاسيسها بالمعاجين اللازمة.
- للإستخدام الداخلي والخارجي.

## بيانات الاستخدام

- للإستخدام الداخلي والخارجي.
- ادوات الاستخدام:
- الفرشاة – الرولة – مسدس الرش.
- معدل الفرد النظري: 6 : 8 م<sup>2</sup> / كجم حسب حالة السطح ودرجة تخفيف المنتج.

## المواصفات الفنية للمنتج

مطفي	المظهر النهائي
عسلي	اللون
1.72 جم / سم <sup>3</sup>	الكثافة
135 عند درجة حرارة 25°	اللزوجة Ku
74%	المحتوى الصلب بالكم %
الترينيتا	المذيب التخفيف
جفاف الوجه الاول للمس 60 دقيقة -جفاف الوجه الثاني للمس 2 – 4 ساعة-جفاف نهائي 24 ساعة	زمن الجفاف عند 25م° ورطوبة 50%



## جليز دلتا

دهان زيتي ديكوري.	التصنيف	SP02GL	كود المنتج
لاكه عالي الجودة	الجودة		

## وصف المنتج

جليز دلتا دهان أساس الكيد عالي الجودة له قوام غليظ نصف شفاف صنع بتركيبه متقدمة عالية الجودة يعطى عند الإستخدام اطول مدة جفاف ممكنة تسمح بسهولة التشغيل لتعطي الشكل الزخرفي المطلوب حسب أداة الإستخدام.

- يعطي طبعة نهائية لامعة وعالية الصلابة تسمح بالتنظيف بالماء أو النفط.
- ذو مقاومة عالية للخدش.
- للإستخدام الداخلي والخارجي

## بيانات الاستخدام

### • ادوات الاستخدام:

- الفرشاة – الرولة ( الطبقة الاولى ) • التشغيل النهائي يستخدم بعدة ادوات مثل أكياس الجليز – قماش – اسفنج بحري- رولات خاصة – مشط وغيرها من الأدوات .
- معدل الفرد النظري: 15 – 20م<sup>2</sup>/ لتر حسب حالة السطح ودرجة تخفيف المنتج.
- يعتمد هذا المعدل علي سمك طبقة الدهان والاداة المستخدمة في التشغيل والتأثير المطلوب وطبيعة السطح.

## المواصفات الفنية للمنتج

لامع	المظهر النهائي
شفاف قابل للتلوين (أكثر من 2000 لون حسب نظام دلتا كاستيلو للتلوين بالكمبيوتر	اللون
0.93 جم/سم <sup>3</sup> عند درجة حرارة 25°	الكثافة
110±0.05 °25 عند درجة حرارة	اللزوجة Ku
62%	المحتوى الصلب بالكم %
نفت رومي – نفت كاستيلو – تربنتين	المذيب التخفيف
جفاف مبدئي 5 – 6 ساعات جفاف نهائي : 48 ساعة صيفاً تزيد هذه المدة أثناء الشتاء	زمن الجفاف عند 25م <sup>2</sup> ورطوبة 50%



# الجزء الرابع (الدهانات الديكورية)



### اماراتو

دهان مائي ديكوري.	التصنيف
عالي الجودة	الجودة

### وصف المنتج

اماراتو هو دهان ديكوري عالي الجودة من اساس مائي ذو تأثير مخملي. يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية علي الاسطح الخرسانية والاسمنتية للقصور والفنادق والمكاتب والمعارض ومداخل البيوت الفخمة... الخ. يتوافر المنتج بعدة الوان تتناسب مع جميع الازواق.

### الاستخدام

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية علي الاسطح الاسمنتية والجسيه والاسطح الي سبق دهانها بعد التجهيز المناسب.

### الخصائص

- قابل للغسيل بعد 15 يوم من تطبيقه.
- عالي المتانة وقوي الالتصاق.
- ذو لمعة مناسبة.
- ثبات جيد في الالوان.
- سهل التطبيق.
- سهل التلوين.

### نظام التطبيق المقترح

بالنسبة للأسطح الأسمنتية يجب تنظيف السطح من التربة والدهون – دهان وجه من دلتا ستوب سيلر- طلاء طبقتين او ثلاثة من معجون دلتا ستيل- دهان من 1:2 وجه من اكريليك 707 مع مراعاة نعومة السطح- تطبيق وجه امارانتو باللون المطلوب باستخدام المالج مع مراعاة الحركة العشوائية اثناء تطبيق المنتج علي السطح ويترك ليحفظ يمكن تطبيق وجه اخر بعد الجفاف حسب حالة السطح بنفس طريقة التنفيذ.

#### معدل الفرد:

من 8 : 10 م<sup>2</sup> /كجم للوجه الواحد حسب اسلوب التطبيق وطبيعة السطح وسمك طبقة الطلاء.

#### زمن الجفاف :

جفاف اللمس من 30 : 60 دقيقة الجفاف النهائي من 4: 5 ساعات في درجة حرارة من 20 : 25 م

#### أدوات التطبيق :

للحصول علي مظهر جمالي يطبق باستخدام المالج.

#### التعبئة : جالون 3 كجم.

**الملاحظة :** 18 شهر من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين ( مكان جيد التهوية بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة).



### قطيفة

دهان مائي ديكوري.	التصنيف
عالي الجودة	الجودة

### وصف المنتج

قطيفة هو دهان ديكوري عالي الجودة من اساس مائي ذو تأثير مخملي. يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية علي الاسطح الخرسانية والاسمنتية للقصور والفنادق والمكاتب والمعارض ومدخل البيوت الفخمة... الخ. يتوافر المنتج بعدة الوان تتناسب مع جميع الاذواق.

### الاستخدام

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية علي الاسطح الاسمنتية والجبسية والاسطح الي سبق دهانها بعد التجهيز المناسب.

### الخصائص

- قابل للغسيل بعد 15 يوم من تطبيقه.
- عالي المتانه وقوي الالتصاق.
- ذو لمعة مناسبة.
- ثبات جيد في الالوان.
- سهل التطبيق.
- سهل التلوين.

### نظام التطبيق المقترح

بالنسبة للأسطح الأسمنتية يجب تنظيف السطح من الاتربة والدهون – دهان وجه من دلتا ستوب سيلر- طلاء طبقتين او ثلاثة من معجون دلتا ستيل- دهان من 1:2 وجه من اكريليك 707 مع مراعاة نعومة السطح- تطبيق وجه قطيفة باللون المطلوب باستخدام المالح مع مراعاة الحركة العشوائية اثناء تطبيق المنتج علي السطح ويترك ليحجف يمكن تطبيق وجه اخر بعد الجفاف حسب حالة السطح بنفس طريقة التنفيذ.

#### معدل الفرد:

من 8 : 10م<sup>2</sup> /كجم للوجه الواحد حسب اسلوب التطبيق وطبيعة السطح وسمك طبقة الطلاء.

#### زمن الجفاف :

جفاف اللمس من 30 : 60 دقيقة الجفاف النهائي من 4:5 ساعات في درجة حرارة من 20 : 25 م

#### أدوات التطبيق :

للحصول علي مظهر جمالي يطبق باستخدام المالح.

#### التعبئة : جالون 3 كجم.

**الصلاحية :** 18 شهر من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين ( مكان جيد التهوية بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة).



### ساتن

التصنيف	دهان مائي ديكوري.
الجودة	عالي الجودة

### وصف المنتج

ساتن هو دهان ديكوري عالي الجودة من اساس مائي ذو تأثير مخملي. يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية علي الاسطح الخرسانية والاسمنتية للقصور والفنادق والمكاتب والمعارض ومداخل البيوت الفخمة... الخ. يتوافر المنتج بعدة الوان تتناسب مع جميع الازواق.

### الاستخدام

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية علي الاسطح الاسمنتية والجبسيه والاسطح الي سبق دهانها بعد التجهيز المناسب.

### الخصائص

- قابل للغسيل بعد 15 يوم من تطبيقه.
- عالي المتانة وقوي الالتصاق.
- ذو لمعة مناسبة.
- ثبات جيد في الالوان.
- سهل التطبيق.
- سهل التلوين.

### نظام التطبيق المقترح

بالنسبة للأسطح الأسمنتية يجب تنظيف السطح من الاتربة والدهون – دهان وجه من دلتا ستوب سيلر- طلاء طبقتين او ثلاثة من معجون دلتا ستيل- دهان من 1:2 وجه من اكريليك 707 مع مراعاة نعومة السطح- تطبيق وجه اساتن باللون المطلوب باستخدام المالج مع مراعاة الحركة العشوائية اثناء تطبيق المنتج علي السطح ويترك ليحف يمكن تطبيق وجه اخر بعد الجفاف حسب حالة السطح بنفس طريقة التنفيذ.

#### معدل الفرد:

من 8 : 10م / 2 كجم للوجه الواحد حسب اسلوب التطبيق وطبيعة السطح وسمك طبقة الطلاء.

#### زمن الجفاف :

جفاف اللمس من 30 : 60 دقيقة الجفاف النهائي من 4:5 ساعات في درجة حرارة من 20 : 25 م

#### أدوات التطبيق :

للحصول علي مظهر جمالي يطبق باستخدام المالج.

#### التعبئة : جالون 3 كجم.

**الملاحظة :** 18 شهر من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين ( مكان جيد التهوية بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة).



سكوير

دهان مائي ديكوري.	التصنيف
عالي الجودة	الجودة

وصف المنتج

سكوير هو دهان ديكوري عالي الجودة من اساس مائي ذو تأثير مخملي. يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية علي الاسطح الخرسانية والاسمنتية للقصور والفنادق والمكاتب والمعارض ومداخل البيوت الفخمة... الخ. يتوافر المنتج بعدة الوان تتناسب مع جميع الاذواق.

الاستخدام

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية علي الاسطح الاسمنتية والجبسيه والاسطح الي سبق دهانها بعد التجهيز المناسب.

الخصائص

- قابل للغسيل بعد 15 يوم من تطبيقه.
- عالي المتانه وقوي الالتصاق.
- ذو لمعة مناسبة.
- ثبات جيد في الالوان.
- سهل التطبيق.
- سهل التلوين.

نظام التطبيق المقترح

بالنسبة للأسطح الأسمنتية يجب تنظيف السطح من الاتربة والدهون – دهان وجه من دلتا ستوب سيلر- طلاء طبقتين او ثلاثة من معجون

دلتا ستيل- دهان من 1:2 وجه من اكريليك 707 مع مراعاة نعومة السطح- تطبيق وجه سكوير باللون المطلوب باستخدام المالج مع مراعاة الحركة العشوائية اثناء تطبيق المنتج علي السطح ويترك ليحجف يمكن تطبيق وجه اخر بعد الجفاف حسب حالة السطح بنفس طريقة التنفيذ.

معدل الفرد:

من 8 : 10 م / 2 كجم للوجه الواحد حسب اسلوب التطبيق وطبيعة السطح وسماك طبقة الطلاء.

زمن الجفاف :

جفاف اللمس من 30 : 60 دقيقة الجفاف النهائي من 4 : 5 ساعات في درجة حرارة من 20 : 25 م

أدوات التطبيق :

للحصول علي مظهر جمالي يطبق باستخدام المالج.

التعبئة : جالون 3 كجم.

الصلاحية : 18 شهر من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين ( مكان جيد التهوية بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة).



### فيلافيت

دهان مائي ديكوري.	التصنيف
عالي الجودة	الجودة

### وصف المنتج

فيلافيت هو دهان ديكوري عالي الجودة من اساس مائي عالي الجودة يعطي تأثير صمغي لاعمال الديكور والتأثيرات الخاصة.

### الخصائص

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية علي الاسطح الاسمنتية والجبسيه والاسطح الي سبق دهانها بعد التجهيز المناسب.

### نظام التطبيق المقترح

يطبق علي الاسطح التي تم دهانها بدهان اكريليك 707 بعد تجهيزها بمعجون ستيل ويطبق بمرحلة واحدة بالادوات المناسبة.

### معدل الفرد:

يقدر بحسب الشكل المراد تطبيقه.

### زمن الجفاف :

جفاف اللمس من 30 : 60 دقيقة

الجفاف النهائي : 24 ساعة

في درجة حرارة من 20 : 25 م

### أدوات التطبيق :

للحصول علي مظهر جمالي يطبق باستخدام الطابعة الاسفنجية – اسفنج البحر الطبيعي – رولات التطبيق.

### التعبئة : عبوة 1 كجم.

**الصلاحية :** 18 شهر من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين ( مكان جيد التهوية بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة).



### فانتازيا

دهان مائي ديكوري.	التصنيف
عالي الجودة	الجودة

### وصف المنتج

فانتازيا هو دهان ديكوري باساس مائي ذو مظهر جذاب لاحتوائه علي حبيبات ميتالليك وحبيبات الكوارتز.

### الاستخدام

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية علي الاسطح الاسمنتية والجبسية والاسطح الي سبق دهانها بعد التجهيز المناسب.

### الخصائص

- قابل للغسيل بعد 15 يوم من تطبيقه.
- عالي المتانة وقوي الالتصاق.
- ذو لمعة مناسبة.
- ثبات جيد في الالوان.
- سهل التطبيق.
- سهل التلوين.

### نظام التطبيق المقترح

بالنسبة للأسطح الأسمنتية يجب تنظيف السطح من الاتربة والدهون – دهان وجه من دلتا ستوب سيلر- طلاء طبقتين او ثلاثة من معجون دلتا ستيل- دهان من 1 : 2 وجه من اكريليك 707 مع مراعاة نعومة السطح- تطبيق وجه واحد من فانتازيا باللون المطلوب باستخدام الفرشاة مع مراعاة التوزيع الجيد للمساعدة في انتشار حبيبات الميتالليك. يمشط بالفرشاة بعد مرور 5-10 دقائق طويلا او عرضيا او عشوائيا حسب الشكل المطلوب ويمكن تطبيق وجه اخر بعد الجفاف حسب حالة السطح وكثافة الحبيبات اثناء عملية التطبيق.

### معدل الفرد:

من 8 : 10 م<sup>2</sup> /كجم للوجه الواحد حسب اسلوب التطبيق وطبيعة السطح وسمك طبقة الطلاء.

### زمن الجفاف :

جفاف اللمس من 30 : 60 دقيقة

الجفاف النهائي : 24 ساعة.

في درجة حرارة من 20 : 25 م

### أدوات التطبيق :

للحصول علي مظهر جمالي يطبق باستخدام الفرشاة والرولة مع المالج.

**التعبئة :** جالون 3 كجم - عبوة 1 كجم.

**الصلاحية :** 18 شهر من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين ( مكان جيد التهوية بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة).





### فيرزاتشي ريفليزي

دهان مائي ديكوري.	التصنيف
عالي الجودة	الجودة

### وصف المنتج

فيرزاتشي ريفليزي هو دهان ديكوري من أساس مائي ذو تأثيرات رائعة. وعاكسة التي تمتع النظر وتبعث الراحة. يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والأسمنتية للقصور والفنادق والمكاتب والمعارض ومداخل البيوت الفخمة... الخ. يتوافر المنتج بعدة ألوان تتناسب مع جميع الأذواق.

### الخصائص

- 1- ذو لمعة جذابة.
- 2- ثبات جيد داخليا وخارجيا.
- 3- عدم التأثر بالعوامل الجوية.
- 4- قابلية عالية للغسيل.
- 5- سهولة التطبيق..

### الإستخدام

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية على الأسطح الاسمنتية والجبسية والخشبية والاسطح الي سبق دهانها بعد التجهيز المناسب.

### نظام التطبيق المقترح

يطبق بطرق تنفيذ عديدة على الاسطح الناعمة والاسطح البارزه وبتينة الكرائيش بشرط التجهيز المناسب.

### معدل الفرد:

من 6 : 8 م<sup>2</sup> / كجم . وفي اشكال تطبيق اخري من 20 : 30 م<sup>2</sup> / كجم اعتمادا علي اسلوب التطبيق وسمك طبقة الطلاء.

### زمن الجفاف :

جفاف اللمس من 30 : 45 دقيقة الجفاف النهائي : 24 ساعة . في درجة حرارة من 20 : 25 م.

### أدوات التطبيق :

الرولة – الفرشاة – مسدس الرش – الاسفنج البحري والصناعي – وادوات تشكيل اخري مثل النايلون والقماش.

التعبئة : جالون 3 كجم – عبوة 1 كجم .

الصلاحية : 18 شهر من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين ( مكان جيد التهوية بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة).



### كراكليه

دهان مائي ديكوري.	التصنيف
عالي الجودة	الجودة

### وصف المنتج

دلتا كراكليه هو دهان ديكوري عالي الجودة من اساس مائي يعطي مظهر الشقوق (Cracks) عند تطبيقه علي الاسطح. المنتج مناسب للاستخدامات الداخلية..

### الإستخدام

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية علي الاسطح الاسمنتية والجبسية والخشبية والاسطح الي سبق دهانها بعد التجهيز المناسب.

### نظام التطبيق المقترح

يجب ان تكون الأسطح المراد تطبيق دلتا كراكليه عليها ناعمة وجافة ونظيفة وتمت معملتها بمعجون كاستيللو ستيل. يجب تحضير السطح باستخدام اكريليك 707 بعد صنفرة المعجون وتركه ليحجف ثم تطبيق وجه من الترشاين نصف لامع او ربع لامع باستخدام رولة ذات شعيرات قصيرة وتركه ليحجف تماما أو دهان وجه من دلتا فيلفيت علي السطح وتركه مدة ساعتين علي الاقل ليحجف ثم تطبيق وجه من دلتا كراكليه عليه ثم بالنهاية تطبيق وجه من اكريليك 707 باللون المطلوب مع مراعاة التطبيق بشكل عشوائي.

### معدل الفرد:

من 8 : 10 م<sup>2</sup> /كجم للوجه الواحد حسب اسلوب التطبيق وطبيعة السطح وسمك طبقة الطلاء.

### زمن الجفاف :

جفاف اللمس 30 دقيقة

الجفاف الامثل 24 ساعة

في درجة حرارة من 20 : 25 م

التعبئة : جالون 3 كجم – عبوة 1 كجم.

الملاحية : 18 شهر من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين ( مكان جيد التهوية بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة).



### أنتيكو بيرلاتو

التصنيف	دهان مائي ديكوري.
الجودة	عالي الجودة

### وصف المنتج

أنتيكو بيرلاتو هو دهان ديكوري بأساس مائي عالي الجودة يعطي تأثير عاكس ويحتوي علي حبيبات ناعمة. التي تمنع النظر وتبعث الراحة. يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية علي الاسطح الخرسانية والاسمنتية للقصور والفنادق والمكاتب والمعارض ومداخل البيوت الفخمة... الخ. يتوافر المنتج بعدة الوان تتناسب مع جميع الاذواق.

### الخصائص

ثبات جيد .  
عالي المتانة وقوي الالتصاق.  
سهل التطبيق.  
ذو مظهر لؤلؤي جذاب.  
مناسب للاستخدامات الداخلية والخارجية.

### الإستخدام

يستخدم كدهان ديكوري للتعتيق والتعريق والبتينة للأسطح الاسمنتية والخرسانية والخشبية والاسطح التي سبق دهانها بعد التجهيز المناسب.

### نظام التطبيق المقترح

بالنسبة للأسطح الأسمنتية يجب تنظيف السطح من الاتربة والدهون – دهان وجه من دلتا ستوب سيلر- طلاء طبقتين او ثلاثة من معجون دلتا ستيل- دهان من 2 : 3 وجه من اكريليك 707 او دهان وجه اكريليك 707 ووجه التراشاين نصف لامع- دهان طبقة أنتيكو بيرلاتو بطريقة عشوائية علي السطح باستخدام الاسفنج الصناعي

### معدل الفرد:

حسب اسلوب التطبيق وطبيعة السطح وسمك طبقة الطلاء.

**التخفيف :** يخفف بالماء بالدرجة المطلوبة

**زمن الجفاف :**

جفاف اللمس من 60 : 120 دقيقة | الجفاف النهائي : 24 ساعة. في درجة حرارة من 20 : 25 م

**أدوات التطبيق :** الاسفنج الصناعي.

**التعبئة :** عبوة 1 كجم.

**الصلاحية :** 18 شهر من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين ( مكان جيد التهوية بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة).



مارمو ستوكو

دهان مائي ديكوري.	التصنيف
عالي الجودة	الجودة

وصف المنتج

دهان ديكوري عالي اللزوجة صمم لإعطاء أشكال الرخام الطبيعي التي تمتع النظر وتبعث الراحة. يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والأسمنتية للقصور والفنادق والمكاتب والمعارض ومداخل البيوت الفخمة... الخ. يتوافر المنتج بعدة ألوان تتناسب مع جميع الأذواق.

الخصائص

ذو مظهر وتأثير وملمس رخامي ممتاز – ثبات جيد في الألوان – شديد اللمعة بدون أي إضافات – خصائص التصاق جيدة جدا ومتانة عالية.

الإستخدام

يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية على الأسطح الاسمنتية والجبسية والاسطح الي سبق دهانها بعد التجهيز المناسب.

نظام التطبيق المقترح

بالنسبة للأسطح الأسمنتية يجب تنظيف السطح من الأتربة والدهون – دهان وجه من دلتا ستوب سيلر- طلاء طبقتين او ثلاثة من معجون دلتا ستيل- دهان من 1 : 2 وجه من اكريليك 707 مع مراعاة نعومة السطح- تطبيق وجهين من معجون مارمو ستوكو – سنفرة السطح باستخدام سنفرة دوكو 220 او -230 دهان طبقتين تقطيع عشوائي من معجون مارمو ستوكو طبقة تلو الاخرى حتي اخر الجدار – سنفرة السطح باستخدام سنفرة دوكو 1000 او 1200 – تلميع السطح باستخدام سكينه المعجون اللازمة لأظهار اللمعة والشكل المناسب. يمكن تطبيق وجه اخر بعد الجفاف حسب حالة السطح بنفس طريقة التنفيذ.

معدل الفرد:

من 2 : 2.5 م<sup>2</sup> / كجم للوجه الواحد حسب طبيعة السطح وسمك طبقة الطلاء.

زمن الجفاف :

بين كل طبقة والاخرى 60 : 90 دقيقة. الجفاف النهائي : 24 ساعة في درجة حرارة من 20 : 25 م

أدوات التطبيق :

مالج استاتلس – سكينه معجون استاتلس.

التعبئة : جالون 4 كجم - عبوة 1 كجم.

الملاحية : 18 شهر من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين ( مكان جيد التهوية بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة).



### روشان بانيلو

دهان مائي ديكوري.	التصنيف
عالي الجودة	الجودة

### وصف المنتج

هو طلاء مائي ديكوري عالي الجودة يعتمد في تصنيعه علي مستحلبات اكريليكية نقيه .صمم خصيصا للتطبيقات الداخلية والخارجية.

### الخصائص

مظهر ديكوري يعطي أبعاد متجانسة طولية أو عرضية حسب الرغبة  
مقاومة ممتازة للمياه  
قوة التصاق ومثانه عالي  
سهل الاستخدام مما يتيح تطبيقه بتشكيلات حسب الرغبة  
يمتاز بخامة قبول اي دهان ديكوري يطبق عليه

### الإستخدام

يستخدم للتصميمات الداخلية والخارجية للاسطح الاسمنتية والجبسية والخرسانية.

### نظام التطبيق المقترح

بالنسبة للأسطح الأسمنتية يجب تنظيف السطح من الاتربة والدهون – دهان وجه من دلتا ستوب سيلر- طلاء طبقتين من معجون دلتا ستيل- ينصح بدهان وجه سيلر بعد تطبيق المعجون ويليه وجه ورنيش مائي دلتا أو وجه واحد من دهان ألترا شاين نصف لامع- تطبيق منتج روشان بانيلو بالرول الفتل ويليه الشكل المراد تطبيقه بالادوات المناسبه – ويمكن تطبيقه علي الاسطح التي سبق دهانها مع مراعاة التأسيس.

### معدل الفرد:

من 1 : 1.5 م<sup>2</sup> /كجم للوجه الواحد حسب طبيعة السطح وسمك طبقة الطلاء.

### زمن الجفاف :

جفاف اللمس من 6 : 8 ساعات الجفاف النهائي : 24 ساعة. في درجة حرارة من 20 : 25 م

### أدوات التطبيق :

الرول الناعم – الادوات البلاستيكية الخاصة بالتشكيل.

**التعبئة :** جالون 4 كجم - بستلة 15 كجم.

**الصلاحية :** عام من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين ( مكان جيد التهوية بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة).



### روستيكو

دهان مائي ديكوري.	التصنيف
عالي الجودة	الجودة

### وصف المنتج

دلتا روستيكو هو نوعية فاخرة من المعجون متعددة الاستخدام مصممه لعمال الحماية والتزيين تعتمد تركيبته الفريدة علي مركبات الاكريليك وحببيات منتقاة لتعطي السطح المراد طلاؤه رونقا وجمالا.

### الخصائص

مظهر ديكوري ممتاز.

مقاومة عالية للمياة.

قوة التصاق ومثانه عالي

سهل الاستخدام مما يتيح تطبيقه بتشكيلات متعددة حسب الرغبة مثل الرش بمسدس مخصص أو استخدامه كطبقة معجون بارزة بدون تشققات. يتميز بخاصة قبول اي دهان ديكوري يطبق عليه

### الإستخدام

يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية – الاسمنتية والخرسانية والجبسية..

### نظام التطبيق المقترح

هناك طرق عديدة لتطبيق المنتج ومنها رشه بمسدس خاص وفتحات هواء خاصة. الاسطح الأسمنتية يجب ان تكون نظيفة وخالية من الاتربة والدهون – طلاء وجه من كاستيللو ستوب سيلر – تلقيط الاماكن المنخفضه بنفس المنتج ومعالجة الشروخ – رش مادة الروستيكو بضغط هواء مناسب – مس البذرة بعد 15 دقيقة أو حسب الطلب – دهان وجهين علي الاقل من أنتراشاين نصف لامع - وهناك طرق تطبيق اخري للمنتج منها الحصول علي الحجر الفرعوني الناعم والخشن يمكن استخدام المنتج علي الاسطح التي سبق دهانها مع مراعاة التأسيس.

معدل الفرد:

من 1م<sup>2</sup> /كجم للوجه الواحد حسب طبيعة السطح وسمك طبقة الطلاء.

زمن الجفاف :

حسب سمك طبقة الروستيكو.

أدوات التطبيق :

مسدس الرش – المالح – الرول.

التعبئة : جالون 5 كجم - بستلة 15 كجم.

الملاحية : 12 شهر من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين ( مكان جيد التهوية بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة).



سبادورو

دهان مائي ديكوري.	التصنيف
عالي الجودة	الجودة

وصف المنتج

كاستيللو سبادورو هو دهان مائي عالي الجودة صمم خصيصا لاعطاء مظهر يشبه الشعاب المرجانية التي تمتع النظر وتبعث الراحة. يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية على الاسطح الخرسانية والاسمنتية للقصور والفنادق والمكاتب والمعارض ومداخل البيوت الفخمة... الخ. يتوافر المنتج بعدة الوان تتناسب مع جميع الازواق.

الاستخدام

مناسب للاستعمال الداخلي ويمكن استعماله كوجه نهائي على الدهانات المائية.

نظام التطبيق المقترح

- يجب ان يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافا وخالي من الشحومات والأتربة .
- يجب الا تقل درجة الحرارة اثناء استخدام المنتج عن 10م والا تقل رطوبة السطح عن 8%.
- يجب تجهيز السطح بالمعاجين والبلاستيك تجهيز مناسب باللون المرغوب حسب مراجعة الكatalog.
- يدهن كاستيللو سبادورو بالفرشاة العريضة على شكل حرف X طبقة واحدة فقط ويمس بالمالج حسب الرغبة بعد مرور ساعتين.

المخفف :

الماء العذب حسب الحاجة وطريقة التنفيذ.

ادوات التطبيق :

الفرشاة العريضة – باعة بلاستيك.

التعبئة :

عبوة 1 كجم .

الصلاحيّة :

عام من تاريخ الانتاج بشرط الحفظ في مكان جيد التهويه – بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة.



### فلور

دهان مائي ديكوري.	التصنيف
عالي الجودة	الجودة

### وصف المنتج

- كاستيللو فلور هو دهان مائي عالي الجودة صمم خصيصا لاعطاء مظهر يشبه الزهور مما يوحي بقربك من الطبيعة.
- يتوافر المنتج بعدة الوان تعكس مختلف الاذواق.
  - مناسب للتشطيبات الداخلية الفخمة .

### الاستخدام

مناسب للاستعمال الداخلي ويمكن استعماله كوجه نهائي علي الدهانات المائية.

### نظام التطبيق المقترح

- يجب ان يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافا وخالي من الشحومات والأتربة .
- يجب الا تقل درجة الحرارة اثناء استخدام المنتج عن 10م، والا تقل رطوبة السطح عن 8%.
- يجب تجهيز السطح بالمعاجين والبلاستيك تجهيز مناسب باللون المرغوب حسب مراجعة الكتالوج
- يدهن فليكس بالفرشاة العريضة علي شكل حرف X طبقة واحدة فقط ويمس بالباغة البلاستيك حسب الرغبة بعد مرور 45 دقيقة .

**المخفف :** الماء العذب حسب الحاجة وطريقة التنفيذ.

**ادوات التطبيق :** الفرشاة العريضة – باغة بلاستيك.

**التعبئة :**

عبوة 1 كجم .

**الصلاحيّة :**

عام، من تاريخ الانتاج بشرط الحفظ في مكان جيد التهويه – بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة.





## فيليكس

التصنيف	دهان مائي ديكوري.
الجودة	عالي الجودة

## وصف المنتج

- كاستيللو فيليكس هو دهان مائي عالي الجودة صمم خصيصا لاعطاء مظهر يشبه الزهور مما يوجي بقربك من الطبيعة.
- يتوافر المنتج بعدة ألوان ذات تأثير ميتاليك تعكس مختلف الاذواق.
- مناسب للتشطيبات الداخلية الفخمة .

## الاستخدام

مناسب للاستعمال الداخلي ويمكن استعماله كوجه نهائي علي الدهانات المائية.

## نظام التطبيق المقترح

- يجب ان يكون السطح المراد دهانه نظيفا وجافا وخالي من الشحومات والأتربة .
- يجب الا تقل درجة الحرارة اثناء استخدام المنتج عن 10م والا تقل رطوبة السطح عن 8%.
- يجب تجهيز السطح بالمعاجين والبلاستيك تجهيز مناسب باللون المرغوب حسب مراجعة الكتالوج
- يدهن فيليكس بالفرشاة العريضة علي شكل حرف X طبقة واحدة فقط ويمس بالباغة البلاستيك حسب الرغبة بعد مرور 45 دقيقة .

**المخفف :** الماء العذب حسب الحاجة وطريقة التنفيذ.

**ادوات التطبيق :** الفرشاة العريضة – باغة بلاستيك.

**التعبئة :**

عبوة 1 كجم .

**الملاحية :**

عام من تاريخ الانتاج بشرط الحفظ في مكان جيد التهويه – بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة.

**التعبئة:** عبوه 1 كجم – جالون 4 كجم – بستله 13 كجم .



## خيال

دهان مائي ديكوري.	التصنيف
عالي الجودة	الجودة

## وصف المنتج

خيال هو دهان ديكوري عالي الجودة ذو اساس مائي صمم خصيصا ليعطي نماذج وتصاميم تشبه الشعاب المرجانية التي تمتع النظر وتبعث الراحة. يستخدم كدهان ديكوري للطبقات النهائية في التطبيقات الداخلية علي الاسطح الخرسانية والاسمنتية للقصور والفنادق والمكاتب والمعارض ومداخل البيوت الفخمة... الخ. يتوافر المنتج بعدة الوان تتناسب مع جميع الاذواق.

## الاستخدام

مناسب للاستعمال الداخلي والخارجي ويمكن استعماله كوجه نهائي علي الدهانات المائية.

## نظام التطبيق المقترح

- يجب ان تكون الاسطح نظيفة وخالية من الشحوم والأتربة قبل البدء في تطبيق الدهان عليها.
- يجب الاتقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن 10 م والا تزيد الرطوبة النسبيه عن 70 %
- يجب تقليب المنتج جيدا قبل البدء في عملية الطلاء.
- يجب ترك فتره كافية لجفاف الطبقة الاولى من الدهان لا تقل عن 5 ساعات قبل طلاء الطبقة الثانية.

**المخفف:** الماء العذب حسب الحاجة

**ادوات التطبيق:** الفرشاة – السكين البلاستيك.

**زمن الجفاف:** الجفاف السطحي 15-10 دقيقة.

الجفاف التام 5 ساعات.

الجفاف الصلب 24 ساعة.

**التخزين:** يخزن في مكان جيد التهوية في عبواته الاصلية محكمة الغلق.

**الملاحية:** عام من تاريخ الانتاج

**التعبئة:** عبوة 1 كجم .



زولا كوت

دهان مائي ديكوري.	التصنيف
عالي الجودة	الجودة

وصف المنتج

زولا كوت هو منتج ديكوري عالي الجودة متعدد الالوان في الوجه الواحد يعطي السطح احساس الرخام والجرانيت بعد تطبيقه. يتكون المنتج من تركيبة خاصة فريدة ومتميزه صممت خصيصا لتكون ذات تأثير جذاب ومريح للعين. يمتاز زولا كوت بقوة تحمل عالية جدا علي المدى الطويل ؛ كما يوفر حماية قصوي لاسطح بالاضافة الي سهولة التطبيق.

الاستخدام

مناسب للاستعمال الداخلي والخارجي ويمكن استعماله كوجه نهائي علي الدهانات المائية.

نظام التطبيق المقترح

يجب ان يكون السطح خالي من الاتربة والشحوم .... الخ.  
للسطح الاسمنتية والخرسانية والجبسية الجديده:  
دهان وجه واحد من ستوب سيلر كاستيللو.  
وجهين معجون ستيل كاستيللو.  
وجه من اكريلك 707 كاستيللو مط طبقا للون المطلوب من زولا كوت.  
وجه من زولا كوت.

ادوات التطبيق:

مسدس الرش مع مراعاة ان تكون فوهة مسدس الرش 2.5 مم للحصول علي الشكل المطلوب.

**التخفيف :** لا يخفف ويراعي التقليب الجيد قبل الاستعمال.

**المظهر النهائي :** مطفي .

**التغطية :** 2.5 : 3 متر مربع /كجم/الوجه الواحد.

يتوقف هذا المعدل علي عدة عوامل مثل حالة السطح ومدى فاعلية اداة التطبيق .

**زمن الجفاف:** 5 – 6 ساعات جفاف اللمس عند درجة حرارة 25 م ونسبة رطوبة 50 %.

**توصيات :** يحفظ بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة والصقيع.

لا يستعمل بدرجة حرارة اقل من 10 م

تجنب ملامسته للجلد أو العين لفترة طويلة ؛ وفي حالة حدوث ذلك يتم الغسيل بماء وفير واستشارة الطبيب.

**الصلاحية :** 18 شهر من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين.

**التعبئة:** عبوه 1 كجم – جالون 4 كجم – بستله 13 كجم .

